

Мягкий воск НОВОРИТ

NOVORYT
SWISS MADE

**Описание
продукта
и области
применения:**

Мягкая восковая шпатлёвка Новорит для быстрой заделки дыр, царапин, трещин, сколов и других мелких и средних повреждений на любых деревянных (массив, шпон, фанера и др.) или ламинированных поверхностях, несущих слабые или средние нагрузки, напр: мебельные фасады и корпуса, панели, межкомнатные двери и т.п.

Свойства:

- ⊕ прост в применении
- ⊕ отличное сцепление при постоянстве консистенции
- ⊕ готов к нанесению, минимальная температура нанесения +10 °С
- ⊕ пригоден для заделки повреждений на уже окрашенной и лакированной древесине, а также других финишных покрытиях (возможно последующее нанесение бейцев и любых лаков)

Подбор цвета:

Для подбора цвета используется *Карта цветов Новорит* (на прозрачной основе). Для большего цветового сходства рекомендуется использовать мягкий воск 2 - 3 цветов, причём сначала наносится светлый, а затем более тёмный тон. Возможно предварительное сплавление *Мягкого воска Новорит* подходящих тонов *Воскоплавителем Новорит* на прозрачную плёнку или стекло.

Нанесение:

На повреждение *Мягкий воск Новорит* наносится шпателем или натирается поперёк повреждения с одновременным уплотнением, затем *Шпателем Новорит* или стамеской удаляются излишки. Заделанное повреждение не рекомендуется шлифовать.

**Заключительная
отделка:**

При необходимости провести выравнивание цвета и текстуры поверхности *Ретуширующими фломастерами Новорит* и восстановление структуры древесины (заострённой палочкой очистить или воссоздать поры). Для защиты заделки повреждения от загрязнения и деформации и для выравнивания степени блеска поверхности рекомендуется обязательное закрепление ремонтного места соответствующим *Фиксирующим лаком Новорит*.

**Технические
данные:**

- температура плавления: 70 °С
- температура воспламенения: 240 °С
- светостойкость: 6 - 7

Хранение:

Хранить в сухом прохладном месте, срок хранения – 12 месяцев.

Примечания:

Мягкий воск в расплавленном виде может вызвать легкие ожоги кожи, в случае ожога поврежденную часть тела охладить холодной водой. Соблюдения особых мер безопасности при обращении с материалом не требуется.

Наши технические советы по применению, в устной и письменной форме, которые мы выдаем в помощь пользователю на основе нашего опыта и знаний в соответствии с уровнем науки и практики носят рекомендательный характер и не освобождают покупателя от самостоятельных испытаний нашего продукта на его пригодность для конкретной цели применения под собственную ответственность.

Продукт фирмы "NOVORYT", Швейцария.