

Олипур 2К-Изоляционный грунт 26.10



Применение:	Двухкомпонентный полиуретановый изоляционный грунт глубоко проникает в подложку, способствует фиксации древесных волокон, улучшает сцепление и стойкость последующего покрытия. Грунт предназначен для обработки плит МДФ первым изолирующим слоем, а также проблемных пород древесины. Лаковая пленка соответствует требованиям ДИН EN 71/3 (не содержит тяжелые металлы), ДИН 53160 (устойчивость к поту и слюне), ДИН 68861 (хим. стойкость) и не содержит формальдегид!
Цвет:	Бесцветный.
Сырьевая основа:	Двухкомпонентный полиуретан.
Вязкость при поставке:	Примерно 15 секунд (сопло воронки ДИН 4 мм).
Срок хранения:	12 месяцев (хранение в закрытой заводской упаковке при T ниже +30 °C).
Добавки:	Олипур Отвердитель 11.6 в соотношении 1:4 . Жизнестойкость смеси грунт / отвердитель - более 8 часов.
Расход на один слой:	80 - 100 г/м ² , в зависимости от качества плит МДФ.
Способы нанесения:	Возможно применение в промышленности и в мелком производстве. Одноразовое нанесение грунта наливом или распылением.

Подготовка:	Поверхность должна быть тщательно очищена от пыли и жира. Содержимое упаковки перед применением тщательно перемешать.
Грунтовка:	Олипур 2К-Изоляционный грунт 26.10.
Распыление, налив:	вязкость 15 - 18 сек. расход 80 - 120 г/м ² .
Пневматическое распыление:	давление: 2,5 – 3,5 бар сопло: 1,5 – 2,2 мм
Безвоздушное распыление:	давление: 100 – 150 бар сопло: 0,23 – 0,28 мм
	Рекомендуется провести промежуточную шлифовку.
Сушка:	Сушка при комнатной температуре и относит. влажности воздуха 65 %: пылеустойчивое состояние через 30 мин., можно шлифовать через 4 часа,
Ускоренная сушка:	Сушка циркулирующим воздухом при комнатной температуре в течение 5 минут, затем сушка при температуре 40 °C в течение 20 минут и, наконец, сушка медленным нагреванием до 60 °C и последующим охлаждением до 30 °C. Температуры ниже +15°C существенно замедляют процесс сушки
Покрывной лак:	Рекомендуется нанесение Олипур 2К-Наполнителя 40.30 , затем последующее нанесение Олипур 2К-Эмали 40.25/цвет. (см. Технич. информации).

Указания/Примечания:	Отвердитель восприимчив к влаге, упаковку с отвердителем сразу после применения плотно закрыть. Чистку инструментов и оборудования сразу после использования провести Олипур Разбавителем V 15.
Доп. обозначения:	Температура воспламенения: 21 °C. Класс огнеопасности: A I. Обязательное обозначение: F - легковоспламеняем. См. Данные по безопасности.

Наши технические рекомендации по применению, в устной и письменной форме, которые мы выдаем в помощь пользователю на основе нашего опыта и знаний в соответствии с уровнем науки и практики являются неофициальными и не обосновывают юридические контрактные взаимоотношения и дополнительные обязательства, вытекающие из контракт на закупку. Они не освобождают покупателя от самостоятельных испытаний нашего продукта на его пригодность для конкретной цели применения под собственную ответственность.

Продукт фирмы "Oli Lacke GmbH", Германия.