

Олипур 2К-Эмаль 40.25 / цвет



Применение:	Быстросохнущая, светостойкая двухкомпонентная полиуретановая эмаль с очень хорошей устойчивостью к пятнообразованию и хорошей укрывистостью, предназначена для цветной отделки древесины и шпона, а также для плит МДФ. Рекомендуется в качестве покрывного лака для мебели. Соответствует требованиям ДИН ЕН 71/3 (не содержит тяжелые металлы), ДИН 53160 (устойчивость к поту, слюне), ДИН 68861 (хим. стойкость).
Цвет:	Широкая цветовая гамма, см. карту цветов RAL и NCS.
Степень блеска:	Олипур 2К-Эмаль 40.25 шелковисто-гляnceвая.
Сырьевая основа:	Комбинация полиуретана и акрилата. Не содержит формальдегид!
Вязкость при поставке:	40 - 55 секунд (сопло воронки ДИН 4 мм).
Срок хранения:	12 месяцев (хранение в закрытой заводской упаковке при T ниже +30 °C).
Добавки:	Олипур Отвердитель 11.1 в соотношении 1:10 Жизнестойкость смеси эмаль / отвердитель более 8 часов. При необходимости разбавлять рабочую смесь Олипур Разбавителем V 15.
Расход на один слой:	80 - 130 г/м ² , в зависимости от способа нанесения и желаемого эффекта.
Способы нанесения:	Одно- или двухслойное нанесение наливом или распылением. Максимальная толщина лаковой пленки – 80 мкм.

Подготовка:	Влажность древесины должна составлять 8 - 12 %. Поверхность должна быть очищена от пыли и жира и хорошо отшлифована. Чтобы не осталось следов шлифовки, нужно провести ступенчатую шлифовку.	
Грунтовка:	Содержимое упаковки перед применением очень тщательно перемешать. Предпочтительно нанесение Олипур 2К-Наполнителя 40.30. (см. Техническую информацию применяемого материала). Возможно двухслойное нанесение эмали без грунта на массивную древесину	
Покрывной лак:	Олипур 2К-Эмаль 40.25.	
Пневматическое распыление:	вязкость 20 - 25 сек давление: 2,5 – 3,5 бар	расход 80 - 130 г/м ² сопло: 1,5 – 2,2 мм
Безвоздушное распыление:	вязкость 30 - 35 сек давление: 100 - 150 бар	расход 80 - 130 г/м ² сопло: 0,23 – 0,28 мм
Налив:	вязкость 35 - 40 сек	расход 80 - 130 г/м ²
Сушка:	После нанесения эмали рекомендуется промежуточная шлифовка. Возможное двухслойное нанесение по методу «мокрый по мокрому». При отделке кухонной мебели и мебели для ванных комнат рекомендуется последующее нанесение одного слоя Оликрил 2К-Многослойн. лака 25.50. Сушка при комнатной температуре и относит. влажности воздуха 65 %: пылеустойчивое состояние через 30 минут, шлифовка через 5 часов, укладка в штабеля возможна на следующий день. Температуры ниже +15°C существенно замедляют процесс сушки.	

Указания/Примечания:	Отвердитель восприимчив к влаге! Упаковку с отвердителем сразу после использования плотно закрыть. Чистку инструментов и оборудования сразу после использования провести Олицелл Разбавителем V 21.
Доп. обозначения:	Температура воспламенения: эмали - < 21 °C, отвердителя - > 21 °C Класс огнеопасности: эмали - A I, отвердителя - A II. Обязательное обозначение: F легковоспламеняем См. Данные по безопасности.

Наши технические рекомендации по применению, в устной и письменной форме, которые мы выдаем в помощь пользователю на основе нашего опыта и знаний в соответствии с уровнем науки и практики являются неофициальными и не обосновывают юридические контрактные взаимоотношения и дополнительные обязательства, вытекающие из контракт на закупку. Они не освобождают покупателя от самостоятельных испытаний нашего продукта на его пригодность для конкретной цели применения под собственную ответственность.

Продукт фирмы "Oli Lacke GmbH", Германия.