

# Олипур 2К-Наполнитель 40.30



<b>Применение:</b>	Быстросохнущий двухкомпонентный полиуретановый наполнитель с хорошей шлифуемостью, отличными адгезией и наполняющей способностью, предназначен для открыто- и закрытопористой отделки плит МДФ (см. Технологию по отделке плит МДФ), древесины, шпона и пленки. Лаковая пленка соответствует требованиям ДИН ЕН 71/3 (не содержит тяжелые металлы), ДИН 53160 (устойчивость к поту и слюне), ДИН 68861 (хим. стойкость). Не содержит формальдегид!
<b>Цвет:</b>	<b>Олипур 2К-Наполнитель</b> , белый или чёрный.
<b>Сырьевая основа:</b>	Комбинация НЦ и уретанмодифицированных алкидных смол.
<b>Вязкость при поставке:</b>	ок. 70 секунд (сопло воронки ДИН 4 мм).
<b>Срок хранения:</b>	12 месяцев (хранение в закрытой заводской упаковке при T ниже +30 °C).
<b>Добавки:</b>	<b>Олипур Отвердитель 11.4 /HV</b> в соотношении 1:10 или <b>Олипур Отвердитель 11.1 /HV</b> в соотношении 1:7 (15%). Жизнестойкость смеси наполнитель / отвердитель более 6 часов. При необходимости разбавлять рабочую смесь <b>Олипур Разбавителем V 15</b> .
<b>Расход на один слой:</b>	80 - 250 г/м <sup>2</sup> , в зависимости от способа нанесения и желаемого эффекта.
<b>Способы нанесения:</b>	Возможно применение в промышленности и в мелком производстве. Одно- или двухслойное нанесение наливом или распылением.

<b>Подготовка:</b>	Влажность древесины должна составлять 8-12%. Поверхность должна быть очищена от пыли, жира и хорошо отшлифована. Чтобы не осталось следов шлифовки, нужно провести ступенчатую шлифовку.
<b>Грунтовка:</b>	Содержимое упаковки перед применением тщательно перемешать. <b>Олипур 2К-Наполнитель 40.30</b> . Одно- или двухслойное нанесение с промежуточной шлифовкой каждого слоя.
<b>Пневматическое распыление:</b>	вязкость 25 - 30 сек давление: 2,5 – 3,5 бар расход 80 - 250 г/м <sup>2</sup> сопло: 1,5 – 2,2 мм
<b>Безвоздушное распыление:</b>	вязкость 50 - 60 сек давление: 100 - 150 бар расход 80 - 250 г/м <sup>2</sup> сопло: 0,23 – 0,28 мм
<b>Налив:</b>	вязкость 50 - 60 сек расход 100 - 220 г/м <sup>2</sup>
<b>Сушка:</b>	Сушка при комнатной температуре и относит. влажности воздуха 65 %: пылеустойчивое состояние через 45 минут, шлифовка через 5 часов.
<b>Покрывной лак:</b>	Все цветные <b>Олипур-</b> или <b>Олицелл-Эмали</b> . (см. Техническую информацию применяемого материала).

<b>Указания/Примечания:</b>	Отвердитель восприимчив к влаге! Упаковку с отвердителем сразу после применения плотно закрыть. Чистку инструментов и оборудования сразу после использования провести <b>Олицелл Разбавителем V 21</b> .
<b>Доп. обозначения:</b>	Температура воспламенения: наполнителя - < 21 °C, отвердителя - > 21 °C. Класс огнеопасности: наполнителя - А I, отвердителя - А II. Обязательное обозначение: F легковоспламеняем. См. Данные по безопасности

Наши технические рекомендации по применению, в устной и письменной форме, которые мы выдаем в помощь пользователю на основе нашего опыта и знаний в соответствии с уровнем науки и практики являются неофициальными и не обосновывают юридические контрактные взаимоотношения и дополнительные обязательства, вытекающие из контракт на закупку. Они не освобождают покупателя от самостоятельных испытаний нашего продукта на его пригодность для конкретной цели применения под собственную ответственность.

Продукт фирмы "Oli Lacke GmbH", Германия.