ОЛИ-КРИЛ 2К-Изоляционный наполнитель 40.35

Описание продукта
Светостойкий, очень хорошо шлифуемый двухкомпонентный изолирующий порозаполнитель на акрилатной основе, обеспечивающий прекрасную адгезию на плитах МДФ и обладающий превосходной наполняющей способностью. Не требуется предварительного нанесения бесцветного изолирующего грунта на МДФ, в т.ч. в области кромки и профилей.

Свойства
- объединяет в себе свойства 2 продуктов (изоляционный грунт -порозаполнитель)
- отличная наполняющая способность
- очень хорошо шлифуется
- отличная адгезия на МДФ
- хорошо изолирует подложку
- возможно дальнейшее нанесение всех ОЛИ-Лаков

Области применения
Рекомендуется для цветного грунтования и изоляции поверхностей из древесины и других древесных материалов, особенно для плит МДФ.
При нанесении лака на смолянистые и др. “проблемные” (экзотические) породы древесины рекомендуется предварительная обработка поверхности ОЛИ-АКВА Изоляционным грунтом 15.82.

Соответствует требованиям норм:
- DIN EN 71-3 (содержание тяжелых металлов)
- DIN 53160 (стойкость к поту и слюне)
- стойкий к воздействию косметических кремов для рук
- не содержит формальдегид и ароматические углеводороды
- не содержит опасных APEO (тенсид) и DINP (пластификатор)

Номер артикула:

Цвет	белый	630 606 03
Упаковка	10 / 2,5 литров	
Отвердитель	ОЛИ-КРИЛ Отвердитель 11.4	621 627 04
Разбавитель	ОЛИ-ПУР-Разбавитель V 15	919 667 01

Обязательное обозначение
Обязательное обозначение и указания по безопасности продукта - см. Данные по безопасности согласно нормам ЕС.

Технические данные

Вязкость при поставке (4 мм):	60-70 сек.
Жизнестойкость раб. смеси:	4 часа
Срок хранения в закрытой заводской упаковке:	12 месяцев
Разбавитель:	V 15 (15 - 20%)
Отвердитель:	11.4
Соотношение лак-отвердитель:	5 : 1

Сушка (при 23°C и относ. влажности воздуха 65%)

Пылеустойчивое состояние:	ок. 60 мин.
Шлифовка:	6 часов
Укладка в штабеля:	

Способы нанесения

Пневматическое распыление

Рабочая вязкость(4 мм):	20 - 25 сек.
Давление:	2,5 - 3,5 бар
Размер форсунки:	1,5 - 2,2 мм
Расход на один слой:	120 - 180 г/м²

Безвоздушное распыление

Рабочая вязкость(4 мм):	25 - 35 сек.
Давление:	90 бар
Размер форсунки:	0,23 - 0,28 мм
Расход на один слой:	120 - 180 г/м²

Примечания / Указания по применению
- Перед использованием содержимое упаковок тщательно перемешать.
- Отвердитель восприимчив к влаге - непосредственно после применения упаковку плотно закрыть.
- Низкие температуры препятствуют или замедляют процесс сушки и отверждения акриловых лаков. Для оптимальной сушки температура помещения, подложки и материалов должна быть не ниже +15°C.
- Поверхность должна быть сухой и очищенной от загрязнений (жира, масла и т.д.), а также от следов шлифовальной пыли.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

Пример нанесения: Мебель для ванной, МДФ с профилью, РАЛ

Грунтование:	ОЛИ-КРИЛ 40.35, распыление ок. 150 г/м² (Рекомендуется предварительное нанесение эмали На кромку и на профили)
Сушка:	6 часов
Промежуточная шлифовка:	Зерно P 280
Покрывной лак:	ОЛИ-КРИЛ 40.50, распыление ок. 130 г/м²
Сушка:	60 мин. (Пылеустойчивое состояние)
Примечание:	Время сушки приведена для следующих условий: T - 20°C и 65% относ. Влажности воздуха

Наши технические рекомендации по применению, в устной и письменной форме, которые мы выдаем в помощь пользователю на основе нашего опыта и знаний в соответствии с уровнем науки и практики на сегодняшний день, являются неофициальными и не обосновывают юридические контрактные взаимоотношения и дополнительные обязательства, вытекающие из контракта на закупку. Они не освобождают покупателя от самостоятельных испытаний нашего продукта на его пригодность для конкретной цели применения под собственную ответственность. Все ранее изданные Технические информации теряют свою силу.
Издание: февраль 2007.

Oli Lacke GmbH Bahnhofstr. 22, 09244 Lichtenau / BRD www.oli-lacke.ru e-mail: oli-lacke@mail.ru