

Оли-АКВА-Бейц 0401/цвет



Применение:	Готовый к нанесению, водоразбавляемый краситель для прозрачного окрашивания древесины, особенно мягких пород (ель, сосна, липа и т.д.). Последующее нанесение любых ОЛИЦЕЛЛ-, ОЛИПУР-, ОЛИКРИЛ- Ии ОЛИ-АКВА-Покрывных лаков. Краситель отличается хорошей светостойкостью, отличной интенсивностью цвета. Бейц хорошо смачивает древесину и не сильно поднимают ворс древесины. Возможно нанесение промышленными способами ОЛИ-АКВА Бейцы применяются в мебельном производстве, при изготовлении игрушек и для внутренней отделки помещений.
Цвет:	12 цветов, аналогичных соответствующим цветам ОЛИ-Бейцев ряда 1612/... (см. карты цветов).
Сырьевая основа:	Различные комбинации пигментов, красителей и растворителей.
Вязкость при поставке:	Готовы к применению (менее 20 сек / воронка 4 мм)
Срок хранения:	12 месяцев (хранение в закрытой заводской упаковке при T не выше 25 °C).
Смешиваемость:	Бейцы можно смешивать друг с другом в любом соотношении.
Добавки:	В качестве разбавителя и осветлителя используется вода. Рекомендуется добавление в количестве не более 25%.
Расход на один слой:	Примерно 40 - 80 г/м ² , в зависимости от желаемого эффекта.
Способы нанесения:	Распылением, кистью, губкой или валиком, окунанием.

Подготовка:	Влажность древесины должна составлять 8-12 %. Поверхность должна быть очищена от пыли и жира и хорошо отшлифована. Чтобы не осталось следов шлифовки, нужно провести ступенчатую шлифовку. Содержимое упаковки перед применением тщательно перемешать.
Нанесение:	Оли-Аква Бейц 0401/цвет Распыление: вязкость менее 20 сек. расход 40 - 80 г/м ² <i>Пневматическое распыление:</i> давление: 2,5 – 3,0 бар сопло: 0,8 – 1,4 мм <i>Безвоздушное распыление:</i> давление: 60 – 90 бар сопло: 0,28 мм Кистью, губкой: вязкость менее 20 сек. расход 40 - 80 г/м ² Окунание: вязкость менее 20 сек. расход 40 - 80 г/м ²
Сушка:	Сушка при комнатной температуре и относительной влажности воздуха 65%: Нанесение последующего слоя грунта или лака – через 5 – 6 часов.
Грунтовка:	Все соответствующие Олицелл- или Олипул- Грунты . Смотри Техническую информацию применяемых материалов.
Покрывной лак:	Все соответствующие бесцветные Олицелл-, Оликрил-, Олипул- или Оли-Аква-Лаки . Смотри Техническую информацию применяемых лаков.

Указания / Примечания:	Бейц морозостойчив! Температура воздуха при транспортировке, хранении и нанесении бейца должна быть не ниже +5°C. Обязательно провести пробное покрытие! Окончательный цвет окрашенной поверхности зависит от породы и собственного цвета древесины, от шлифовки, количества нанесённого бейца и от покрывного лака. Окрашенные поверхности нужно обязательно покрыть лаком! Чистку оборудования сразу после использования провести водой. При нанесении методом окунания, особенно на бук, мягкие породы древесины рекомендуется добавление 10% Оли-Аква Добавки для окунания .
Доп. обозначения:	Не требуется. См. также Данные по безопасности.

Наши технические рекомендации по применению, в устной и письменной форме, которые мы выдаем в помощь пользователю на основе нашего опыта и знаний в соответствии с уровнем науки и практики являются неофициальными и не обосновывают юридические контрактные взаимоотношения и дополнительные обязательства, вытекающие из контракта на закупку. Они не освобождают покупателя от самостоятельных испытаний нашего продукта на его пригодность для конкретной цели применения под собственную ответственность.

Продукт фирмы "Oli Lacke GmbH", Германия.