

Олицелл

Быстрошлифуемый грунт 1.9



Применение:	Быстросохнущий грунт с хорошей наполняющей способностью и отличной шлифуемостью вручную и машинами, предназначен для отделки шпона, древесины всех сортов и плит ДВП. Предназначен для отделки мебели и игрушек, внутренней отделки помещений. Грунт применяется для отверждения древесных волокон и снижения впитывающей способности обрабатываемой поверхности. Не содержит формальдегид!
Цвет:	Бесцветный
Сырьевая основа:	Комбинация нитроцеллюлозы.
Вязкость при поставке:	120 - 150 секунд (сопло воронки ДИН 4 мм).
Срок хранения:	12 месяцев (хранение в закрытой заводской упаковке при T ниже 25 ⁰ C).
Добавки:	При необходимости Олицелл Разбавитель V 21 .
Расход на один слой:	30 - 100 г/м ² , в зависимости от способа нанесения и желаемого эффекта.
Способы нанесения:	Возможно применение в промышленности и в мелком производстве. Одно или двухслойное нанесение распылением, наливом или вальцеванием.

Подготовка:	Влажность древесины должна составлять 8 - 12 %. Поверхность должна быть очищена от пыли и жира и хорошо отшлифована. Чтобы не осталось следов шлифовки, нужно провести ступенчатую шлифовку. Содержимое упаковки перед применением тщательно перемешать.	
Грунтовка:	Олицелл Быстрошлифуемый грунт 1.9.	
Распыление:	вязкость 20 - 30 сек	расход 80 - 120 г/м ²
Пневматическое распыление:	давление: 2,5 – 3,5 бар	сопло: 1,6 – 2,2 мм
Безвоздушное распыление:	давление: 100 – 150 бар	сопло: 0,23 – 0,28 мм
Налив:	вязкость 30 - 40 сек	расход 80 - 120 г/м ²
Сушка:	Сушка при комнатной температуре и относит. влажности воздуха 65 %: пылеустойчивое состояние через 5 - 10 минут; шлифуем через 25 - 30 мин. Повышенная температура (до 60 ⁰ C) сокращает время сушки.	
Покрывной лак:	Все соответствующие бесцветные и цветные лаки (Олицелл-, Олипур-, Оли-SH). Смотри Техническую информацию применяемых лаков.	

Указания / Примечания:	Чистку инструментов и оборудования сразу после использования провести Олицелл Разбавителем V 21 . Грунт не применим для заключительного лакирования.
Доп. обозначения:	Температура воспламенения: ниже 21 ⁰ C. Класс огнеопасности: А I. Обязательное обозначение: F легко воспламеняем. См. Данные по безопасности.

Наши технические рекомендации по применению, в устной и письменной форме, которые мы выдаем в помощь пользователю на основе нашего опыта и знаний в соответствии с уровнем науки и практики являются неофициальными и не обосновывают юридические контрактные взаимоотношения и дополнительные обязательства, вытекающие из контракт на закупку. Они не освобождают покупателя от самостоятельных испытаний нашего продукта на его пригодность для конкретной цели применения под собственную ответственность.

Продукт фирмы "Oli Lacke GmbH", Германия.