

Олицелл

Осветляющий грунт 1.92



Применение:	Быстросохнущий осветляющий грунт с отличной шлифуемостью вручную и машинами, предназначен для отделки фанеры и древесины светлых тонов, собственный светлый тон которых необходимо подчеркнуть или же сохранить при лакировании. Предназначен для отделки мебели, внутренней отделки помещений, укрепляет древесные волокна и снижает впитывающую способность. Не содержит формальдегидов!
Цвет:	Бесцветный.
Сырьевая основа:	Комбинация нитроцеллюлозы.
Вязкость при поставке:	30 - 40 секунд (сопло воронки ДИН 4 мм).
Срок хранения:	12 месяцев (хранение в закрытой заводской упаковке при T ниже 25 °C).
Добавки:	При необходимости Олицелл Разбавитель V 21 .
Расход на один слой:	100 - 120 г/м ² , в зависимости от качества древесины, желаемого эффекта.
Способы нанесения:	Возможно применение в промышленности и в мелком производстве. Одно- или двухразовое нанесение распылением или наливом.

Подготовка:	Влажность древесины должна составлять 8 - 12 %. Поверхность должна быть очищена от пыли и жира и хорошо отшлифована. Чтобы не осталось следов шлифовки, нужно провести ступенчатую шлифовку. Содержимое упаковки перед применением тщательно перемешать.	
Грунтовка:	Олицелл Осветляющий грунт 1.92.	
Распыление:	вязкость 25 - 30 сек	расход 100 - 120 г/м ²
Пневматическое распыление:	давление: 2,5 – 3,5 бар	сопло: 1,5 – 2,2 мм
Безвоздушное распыление:	давление: 100 – 150 бар	сопло: 0,23 – 0,28 мм
Налив:	вязкость 30 - 35 сек	расход 100 - 120 г/м ²
Сушка:	Сушка при комнатной температуре и относит. влажности воздуха 65%: пылеустойчивое состояние через 10 минут; шлифуем через 30 минут. Повышенная температура (до 60 °C) сокращает время сушки.	
Покрывной лак:	Все соответствующие бесцветные Олицелл или Олипур Лаки . Смотри Техническую информацию применяемых лаков.	

Указания / Примечания:	Чистку инструментов и оборудования сразу после использования провести Олицелл Разбавителем V 21 . Грунт не применим для заключительного лакирования.
Доп. обозначения:	Температура воспламенения: ниже 21 °C. Класс огнеопасности: А I. Обязательное обозначение: F легко воспламеняем. См. Данные по безопасности.

Наши технические рекомендации по применению, в устной и письменной форме, которые мы выдаем в помощь пользователю на основе нашего опыта и знаний в соответствии с уровнем науки и практики являются неофициальными и не обосновывают юридические контрактные взаимоотношения и дополнительные обязательства, вытекающие из контракт на закупку. Они не освобождают покупателя от самостоятельных испытаний нашего продукта на его пригодность для конкретной цели применения под собственную ответственность.

Продукт фирмы "Oli Lacke GmbH", Германия.