

Оли-Бейц Красители 1612/цвет и 1615/цвет



Применение:	Быстросохнущие, светостойкие красители, готовы к применению, предназначены для прозрачного окрашивания древесины, особенно крупнопористых пород (напр. дуб, ясень, орех). Применимы в мебельном производстве, при изготовлении игрушек и для внутренней отделки помещений.
Цвет:	Более 20 цветов и оттенков, рустикальные и цветные (см. карты цветов).
Сырьевая основа:	Различные комбинации пигментов, красителей и растворителей.
Вязкость при поставке:	Готовы к применению (менее 20 сек / воронка 4 мм)
Срок хранения:	12 месяцев (хранение в закрытой заводской упаковке при T не выше 25 °C).
Смешиваемость:	Красители можно смешивать друг с другом в любом соотношении. Осветление красителя можно провести путем добавления ЛМБ Разбавителя 0033 . До 5% красителя можно добавлять в бесцветные Олицелл-Лаки для придания оттенка лаку.
Расход на один слой:	Примерно 40 - 80 г/м ² , в зависимости от желаемого эффекта.
Способы нанесения:	Распылением (предпочтительно), кистью, губкой или валиком.

Подготовка:	Влажность древесины должна составлять 8-12 %. Поверхность должна быть очищена от пыли и жира и хорошо отшлифована. Чтобы не осталось следов шлифовки, нужно провести ступенчатую шлифовку. Содержимое упаковки перед применением тщательно перемешать.	
Нанесение:	Оли-Бейц Краситель для древесины 1612/цвет или 1615/цвет	
Распыление:	вязкость менее 20 сек.	расход 40 - 80 г/м ²
Пневматическое распыление:	давление: 2,5 – 3,0 бар	сопло: 0,8 – 1,2 мм
Безвоздушное распыление:	давление: 60 – 90 бар	сопло: 0,28 мм
Кистью, губкой:	вязкость менее 20 сек.	расход 40 - 80 г/м ²
Сушка:	Сушка при комнатной температуре и относит. влажности воздуха 65%: Нанесение последующего слоя грунта или лака – через 30 минут.	
Грунтовка:	Все соответствующие Олицелл- или Олипур- Грунты . Смотри Техническую информацию применяемых материалов.	
Покрывной лак:	Все соответствующие бесцветные Олицелл-, Оликрил-, Олипур 1К- или 2К-Лаки . Смотри Техническую информацию применяемых лаков.	

Указания/Примечания:	Обязательно провести пробное покрытие! Окончательный цвет окрашенной поверхности зависит от породы и собственного цвета древесины, от шлифовки, количества нанесённого красителя и от покрывного лака. Окрашенные поверхности нужно обязательно покрыть лаком! Чистку оборудования сразу после использования провести любым Олицелл-Разбавителем .
Доп. обозначения:	Температура воспламенения: ниже 21 °C. Класс огнеопасности: А I. Обязательное обозначение: F - легковоспламеняем. См. Данные по безопасности.

Наши технические рекомендации по применению, в устной и письменной форме, которые мы выдаем в помощь пользователю на основе нашего опыта и знаний в соответствии с уровнем науки и практики являются неофициальными и не обосновывают юридические контрактные взаимоотношения и дополнительные обязательства, вытекающие из контракт на закупку. Они не освобождают покупателя от самостоятельных испытаний нашего продукта на его пригодность для конкретной цели применения под собственную ответственность.

Продукт фирмы "Oli Lacke GmbH", Германия.

Oli Lacke GmbH
ЧП «Русин-2002»

Bahnhofstr. 22, 09244 Lichtenau / BRD
ул. Мира, 19, г. Киев, 03134

www.oli-lacke.de
www.zaorysin.com.ua

e-mail: oli-lacke@mail.ru
e-mail: mail@zaorysin.com.ua