

# Оли-Бейц Красители для древесины IB 0200



<b>Применение:</b>	Красители готовы к применению, предназначены для прозрачного окрашивания древесины, особенно дуба, ясеня и т.п. Применимы в мебельном производстве и для внутренней отделки помещений. Красители светостойкие и быстросохнущие, при необходимости, их можно смешивать друг с другом.
<b>Цвет:</b>	Более 20 цветов и оттенков, см. карту цветов.
<b>Сырьевая основа:</b>	Различные комбинации пигментов, красителей и растворителей.
<b>Вязкость при поставке:</b>	Менее 20 сек / воронка ДИН (4мм)
<b>Срок хранения:</b>	12 месяцев (хранение в закрытой заводской упаковке при T не выше 25 °C).
<b>Смешиваемость:</b>	Красители можно смешивать друг с другом в любом соотношении. Осветление красителя можно провести путем добавления <b>Оли-Бейц Красителя IB 0200 /273 (бесцветный)</b> . До 5% красителя можно добавлять в бесцветные <b>Олицелл Лаки</b> для придания оттенка лаку.
<b>Расход на один слой:</b>	Примерно 30 - 80 г/м <sup>2</sup> , в зависимости от желаемого эффекта.
<b>Способы нанесения:</b>	Распылением (предпочтительно), кистью, губкой или валиком.

<b>Подготовка:</b>	Влажность древесины должна составлять 8-12 %. Поверхность должна быть очищена от пыли и жира и хорошо отшлифована. Чтобы не осталось следов шлифовки, нужно провести ступенчатую шлифовку. Содержимое упаковки перед применением тщательно перемешать.
<b>Нанесение:</b>	<b>Оли-Бейц Краситель для древесины IB 0200 /цвет.</b>
<b>Распыление:</b>	вязкость менее 20 сек. расход 40 - 80 г/м <sup>2</sup>
<b>Сушка:</b>	Сушка при комнатной температуре и относит. влажности воздуха 65 %: До нанесения последующего слоя грунта или лака - около 30 минут. Повышенная температура ( до 70 °C ) сокращает время сушки.
<b>Грунтовка:</b>	Все соответствующие <b>Олицелл</b> или <b>Олипур Грунты</b> . Смотри Техническую информацию применяемых материалов.
<b>Покрывной лак:</b>	Все соответствующие бесцветные <b>Олицелл Лаки</b> , <b>Олипур 1К-Лаки</b> или <b>Олипур 2К-Лаки</b> . Смотри Техническую информацию применяемых лаков.

<b>Указания/Примечания:</b>	Обязательно провести пробное покрытие! Окончательный цвет окрашенной поверхности зависит от породы и собственного цвета древесины, шлифовки, количества нанесенного красителя и от покрывного лака. Окрашенные красителем поверхности нужно обязательно покрыть лаком! Чистку инструментов и оборудования сразу после использования провести любым <b>Олицелл-Разбавителем</b> .
<b>Доп. обозначения:</b>	Температура воспламенения: выше 21 °C. Класс огнеопасности: А II. Обязательное обозначение: F - легковоспламеняем. См. Данные по безопасности.

Наши технические рекомендации по применению, в устной и письменной форме, которые мы выдаем в помощь пользователю на основе нашего опыта и знаний в соответствии с уровнем науки и практики являются неофициальными и не обосновывают юридические контрактные взаимоотношения и дополнительные обязательства, вытекающие из контракт на закупку. Они не освобождают покупателя от самостоятельных испытаний нашего продукта на его пригодность для конкретной цели применения под собственную ответственность.

Продукт фирмы "Oli Lacke GmbH", Германия.

Oli Lacke GmbH  
ЧП «Русин-2002»

Bahnhofstr. 22, 09244 Lichtenau / BRD  
ул. Мира, 19, г. Киев, 03134

www.oli-lacke.de  
www.zaorysin.com.ua

e-mail: oli-lacke@mail.ru  
e-mail: mail@zaorysin.com.ua