

Олипур 2К-Многослойный лак 24.10



Применение:	Быстросохнущий двухкомпонентный покрывной лак с хорошей адгезией и укрывистостью, отличается хорошей стойкостью к царапанью и пятнам. Предназначен для открыто- и полужакрытопористой отделки мебели и интерьера помещений (для массива и шпона). Соответствует требованиям ДИН 68861 (хим. стойкость), ДИН ЕН 71-3 (не содержит тяжелые металлы) и ДИН 53160 (устойчив к поту и слюне). Не содержит формальдегидов!
Цвет:	Бесцветный.
Степень блеска:	Олипур 2К-Многослойный лак 24.10 24.10-2 матовый, 24.10-3 шелковисто-матовый, 24.10-5 шелковисто-глянцевый, 24.10-7 глянцевый
Сырьевая основа:	Комбинация полиуретана и нитроцеллюлозы.
Вязкость при поставке:	45 - 50 секунд (сопло воронки ДИН 4 мм).
Срок хранения:	12 месяцев (хранение в закрытой заводской упаковке при Т ниже +25 °С).
Добавки:	Олипур Отвердитель 12.1 /HV или Олипур Отвердитель 11.2 /HV или Олипур Отвердитель 11.5 /HV в соотношении 1:20. Жизнестойкость смеси более 10 час. По необходимости разбавить рабочую смесь Олипур Разбавителем V 15 .
Расход на один слой:	80 - 150 г/м ² , в зависимости от способа нанесения и желаемого эффекта. Максимальная толщина лаковой плёнки - 60 мкм.
Способы нанесения:	Одно- или многоразовое нанесение наливом или распылением.

Подготовка:	Влажность древесины должна составлять 8-12 %. Поверхность должна быть очищена от пыли, жира и хорошо отшлифована. Чтобы не осталось следов шлифовки, нужно провести ступенчатую шлифовку древесины. Содержимое упаковки перед применением тщательно перемешать.		
Грунтовка:	Рекомендуется нанесение Олипур 2К-Многослойного лака 24.10 или любого Олицелл Грунта . (см. Техническую информацию грунта).		
Покрывной лак:	Одно- или двухразовое нанесение Олипур 2К-Многослойного лака 24.10 .		
Распыление:	вязкость 20 - 25 сек	расход 80 - 150 г/м ²	
Пневматическое распыление:	давление: 2,5 – 3,5 бар	сопло: 1,5 – 2,2 мм	
Безвоздушное распыление:	давление: 100 – 150 бар	сопло: 0,23 – 0,28 мм	
Налив:	вязкость 30 - 50 сек	расход 80 - 150 г/м ²	
Сушка:	Сушка при комнатной температуре и относит. влажности воздуха 65 %:		
	Отвердитель Олипур	12.1	11.2
	11.5		
	пылеустойчивое состояние	ок. 20 мин.	ок. 20 мин.
	промежуточная шлифовка	50 - 60 мин.	35 - 40 мин.
	укладка в штабеля	ок. 3 часа	ок. 90 - 100 мин.
		ок. 3 часа.	
	Повышенная температура до 60 °С сокращает время сушки. Температуры ниже +15 °С существенно замедляют процесс сушки.		

Указания/Примечания:	Отвердитель восприимчив к влаге, упаковку с отвердителем сразу после применения плотно закрыть. Чистку инструментов и оборудования сразу после использования провести Олицелл Разбавителем V 21 .
Доп. обозначения:	Температура воспламенения: лака - < 21 °С, отвердителя - > 21 °С. Класс огнеопасности: лака - А I, отвердителя - А II. Обязательное обозначение лака: F-легковоспламеняем. См. Данные по безопасности.

Наши технические рекомендации по применению, в устной и письменной форме, которые мы выдаем в помощь пользователю на основе нашего опыта и знаний в соответствии с уровнем науки и практики являются неофициальными и не обосновывают юридические контрактные взаимоотношения и дополнительные обязательства, вытекающие из контракт на закупку. Они не освобождают покупателя от самостоятельных испытаний нашего продукта на его пригодность для конкретной цели применения под собственную ответственность.

Продукт фирмы "Oli Lacke GmbH", Германия.