

Олипур 2К-Грунт 24.11



Применение:	Быстросохнущий двухкомпонентный полиуретановый грунт, обладающий отличную стойкость к образованию пятен, хорошо шлифуется, применим для отделки мебели. Не содержит формальдегидов!
Цвет:	Бесцветный.
Сырьевая основа:	Комбинация полиуретана и нитроцеллюлозы.
Вязкость при поставке:	45 - 50 секунд (сопло воронки ДИН 4 мм).
Срок хранения:	12 месяцев (хранение в закрытой заводской упаковке при T ниже +30 °C).
Добавки:	Олипур Отвердитель 11.1 /HV в соотношении 1:10 или Олипур Отвердитель 12.1 /HV или Олипур Отвердитель 11.5 /HV в соотношении 1:20. Жизнестойкость смеси грунт/отвердитель - более 10 часов. При необходимости Олипур Разбавитель V 15 .
Расход на один слой:	80 - 110 г/м ² , в зависимости от способа нанесения и желаемого эффекта. Максимальная толщина лаковой плёнки - 60 мкм.
Способы нанесения:	Возможно применение в промышленности и в мелком производстве. Возможно нанесение всеми видами распыления или наливом.

Подготовка:	Влажность древесины должна составлять 8 - 12 %. Поверхность должна быть очищена от пыли и жира и хорошо отшлифована. Чтобы не осталось следов шлифовки, провести ступенчатую шлифовку. Содержимое упаковки перед применением тщательно перемешать.	
Грунтовка:	Олипур 2К-Грунт 24.11.	
Распыление:	вязкость 20 - 25сек	расход 80 - 110 г/м ²
Налив:	вязкость 40 - 45 сек	расход 80 - 100 г/м ²
Сушка:	Сушка при комнатной температуре и относит. влажности воздуха 65 %: пылеустойчивое состояние через 50 мин., можно шлифовать через 2 часа, Повышенная температура сушки до 60 °C сокращает время сушки.	
Покрывной лак:	Все соответствующие Олипур Лаки . См. Техническую информацию применяемого лака.	

Указания/Примечания:	Отвердитель восприимчив к влаге, упаковку с отвердителем сразу после применения плотно закрыть. Чистку инструментов и оборудования сразу после использования провести Олицелл-Разбавителем V 21 .
Доп. обозначения:	Температура воспламенения: грунта - > 21 °C, отвердителя - > 21 °C. Класс огнеопасности: грунта - A II, отвердителя - A II. Обязательное обозначение: Воспламеняем. См. Данные по безопасности.

Наши технические рекомендации по применению, в устной и письменной форме, которые мы выдаем в помощь пользователю на основе нашего опыта и знаний в соответствии с уровнем науки и практики являются неофициальными и не обосновывают юридические контрактные взаимоотношения и дополнительные обязательства, вытекающие из контракт на закупку. Они не освобождают покупателя от самостоятельных испытаний нашего продукта на его пригодность для конкретной цели применения под собственную ответственность.

Продукт фирмы "Oli Lacke GmbH", Германия.