Олипур
2К-Многослойный лак 25.20

Применение:	Двухкомпонентный полиуретановый покрывной лак с хорошей укрывистостью, отличными износостойкостью, стойкостью к действию химикатов и наполняющей способностью. Предназначен для открыто- и полузакрытопористой отделки деревянных поверхностей, несущих высокие механические нагрузки (напр. кухни, ванные, поверхности в ресторанах и офисах, стулья, лестницы в жилых помещениях и т.д.). Соответствует требованиям ДИН 53160 (устойчив к поту и слюне), ДИН ЕН 71/3 (не содержит тяжелые металлы). Не содержит формальдегидов!
Цвет:	Бесцветный.
Степень блеска:	***Олипур 2К-Многослойный лак 25.20-3*** **шелковисто-матовый** ***Олипур 2К-Многослойный лак 25.20-8*** **глянцевый**
Сырьевая основа:	Двухкомпонентный полиуретан.
Вязкость при поставке:	45 - 55 секунд (сопло воронки ДИН 4 мм).
Срок хранения:	12 месяцев (хранение в закрытой заводской упаковке при Т не выше 25 ^{0}С).
Добавки:	***Олипур Отвердитель 11.1/HV*** в соотношении 1:5, или ***Олипур-Отвердитель 12.1*** в соотношении 1:10. Жизнестойкость смеси лак / отвердитель более 8 часов. При необходимости добавить ***Олипур Разбавитель V 15.***
Расход на один слой:	100 - 150 г/м^2, в зависимости от качества поверхности, желаемого эффекта.
Способы нанесения:	Возможно применение в промышленности и в мелком производстве. Двух- или трёхразовое нанесение наливом или распылением.

Подготовка:	Влажность древесины должна составлять 8 - 12%. Поверхность должна быть очищена от пыли и жира и хорошо отшлифована. Чтобы не осталось следов шлифовки, нужно провести ступенчатую шлифовку. Содержимое упаковки с лаком перед применением тщательно размешать.	
Грунтовка:	Рекомендуется нанести любой ***Олипур Грунты 26.12.*** или ***26.20.*** (см. Техническую информацию применяемого грунта). Возможно одноразовое нанесение ***Олипур 2К-Многослойного лака 25.20.***	
Покрывной лак:	***Олипур 2К-Многослойный лак 25.20.*** Рекомендуется промежуточная шлифовка и удаление пыли.	
Распыление:	вязкость 20 - 25 сек	расход 100 - 150 г/м^2
Пневматическое распыление:	давление: 2,5 – 3,5 бар	сопло: 1,5 – 2,2 мм
Безвоздушное распыление:	давление: 100 – 150 бар	сопло: 0,23 – 0,28 мм
Налив:	вязкость 35 - 45 сек	расход 100 - 150 г/м^2
Сушка:	Сушка при комнатной температуре и относит. влажности воздуха 65 %: пылеустойчивое состояние через 1 час, шлифовка через 8- 10 ч., укладка в штабеля возможна спустя ночь. Температуры ниже +15°С существенно замедляют процесс сушки.	

Указания/Примечания:	Чистку инструментов и оборудования сразу после использования провести ***Олипур Разбавителем V 15***. Отвердитель восприимчив к влаге!
Доп. обозначения:	Температура воспламенения: лака - 21 ^{0}С, отвердителя - выше 21 ^{0}С. Класс огнеопасности: лака - А II, отвердителя - А II. Обязательное обозначение: Воспламеняем. См. Данные по безопасности.

Наши технические рекомендации по применению, в устной и письменной форме, которые мы выдаем в помощь пользователю на основе нашего опыта и знаний в соответствии с уровнем науки и практики являются неофициальными и не обосновывают юридические контрактные взаимоотношения и дополнительные обязательства, вытекающие из контракт на закупку. Они не освобождают покупателя от самостоятельных испытаний нашего продукта на его пригодность для конкретной цели применения под собственную ответственность.

Продукт фирмы "Oli Lacke GmbH ", Германия.

Oli Lacke GmbH Bahnhofstr. 22, 09244 Lichtenau / BRD www.oli-lacke.de e-mail: oli-lacke@mail.ru
ЧП «Русин-2002» ул. Мира, 19, г. Киев, 03134 www.zaorysin.com.ua e-mail: mail@zaorysin.com.ua