

Олипур

2К-Многослойный лак 25.30



Применение:	Двухкомпонентный полиуретановый покрывной лак с хорошей наполняющей способностью, хорошими стойкостными характеристиками, а также хорошей шлифуемостью. Предназначен для закрытопористой и полужакрытопористой отделки мебельных поверхностей, несущих высокие нагрузки. Применяется для отделки мебели и внутренней отделки помещений. Соответствует требованиям ДИН EN 71-3 (не содержит тяжелые металлы), ДИН 86861 (хим.стойкость), ДИН 53160 (устойчивость к поту и слюне).
Цвет:	Бесцветный.
Сухой остаток:	45%
Степень блеска:	Олипур 2К-Многослойный лак 25.30-2 матовый Олипур 2К-Многослойный лак 25.30-3 шелковисто-матовый
Сырьевая основа:	Двухкомпонентный полиуретан. Не содержит формальдегид!
Вязкость при поставке:	55 - 60 секунд (сопло воронки ДИН 4 мм).
Срок хранения:	8 месяцев (хранение в закрытой заводской упаковке при T не выше 25 °C).
Добавки:	Олипур Отвердитель 11.64/HV в соотношении 1 часть к 2 частям лака. Жизнестойкость смеси лак / отвердитель 2 - 3 часов. При необходимости Олипур Разбавитель V 15. (не более 20%)
Расход на один слой:	120-140 г/м ² , в зависимости от качества поверхности и желаемого эффекта.
Способы нанесения:	Возможно применение в промышленности и в мелком производстве. Одно- или двухразовое нанесение распылением.

Подготовка:	Влажность древесины должна составлять 8-12%. Поверхность должна быть очищена от пыли и жира и хорошо отшлифована. Чтобы не осталось следов шлифовки, нужно провести ступенчатую шлифовку (K 80 – K 120). Содержимое упаковки с лаком перед применением тщательно размешать.
Внимание!!!	Нельзя использовать красители содержащие нитролак (Бейцы серии 16XX/88XX)
Грунтовка:	Рекомендуется нанести Олипур Грунт 26.14. (для закрытопористой отделки) или Олипур-Многослойный лак 25.30. См. Техническую информацию применяемого грунта.
Покрывной лак:	Олипур 2К-Многослойный лак 25.30. Рекомендуется промежуточная шлифовка (K 280–K 320) и удаление пыли.
Пневматическое распыление:	вязкость: 20 – 25 сек давление: 2,5 – 3,5 бар расход: 120 - 140 г/м ² сопло: 1,5 – 2,2 мм
Безвоздушное распыление:	вязкость: 25 – 35 сек давление: 100 – 150 бар расход: 120 - 140 г/м ² сопло: 0,23 – 0,28 мм
Сушка:	Сушка при комнатной температуре и отн. влажности воздуха 65 %: пылеустойчивое состояние 30 мин., шлифовка через 6 – 8 ч., укладка в штабеля возможна спустя ночь.

Указания/Примечания:	Чистку инструментов и оборудования сразу после использования провести Олипур Разбавителем V 15. Отвердитель восприимчив к влаге!
Доп. обозначения:	Температура воспламенения: лака - 21 °C, отвердителя - выше 21 °C. Класс огнеопасности: лака - A I, отвердителя - A II. Обязательное обозначение: Воспламеняем. См. Данные по безопасности.

Наши технические рекомендации по применению, в устной и письменной форме, которые мы выдаем в помощь пользователю на основе нашего опыта и знаний в соответствии с уровнем науки и практики являются неофициальными и не обосновывают юридические контрактные взаимоотношения и дополнительные обязательства, вытекающие из контракта на закупку. Они не освобождают покупателя от самостоятельных испытаний нашего продукта на его пригодность для конкретной цели применения под собственную ответственность.

Продукт фирмы "Oli Lacke GmbH", Германия.

Oli Lacke GmbH Bahnhofstr. 22, 09244 Lichtenau / BRD www.oli-lacke.de e-mail: oli-lacke@mail.ru
ЧП «Русин-2002» ул. Мира, 19, г. Киев, 03134 www.zaorysin.com.ua e-mail: mail@zaorysin.com.ua