

Применение:	Быстросохнущий двухкомпонентный полиуретановый грунт с отличной шлифуемостью и наполняющей способностью предназначен для полузакрыто- и закрытопористой отделки мебельных поверхностей, стульев, профильных деталей и деталей из массива. Благодаря хорошим стойкостным характеристикам Олипур 2К-Грунт 26.12 , последовательно покрытый Олипур- или Оликрил 2К-Лаками , рекомендуется для отделки мебели и внутренней отделки интерьера. Лаковая пленка соответствует требованиям ДИН ЕН 71/3 (не содержит тяжелые металлы), ДИН 53160 (устойчивость к поту и слюне), ДИН 68861 (хим. стойкость). Не содержит формальдегид!
Цвет:	Бесцветный.
Сырьевая основа:	Двухкомпонентный полиуретан.
Вязкость при поставке:	18 - 25 секунд (сопло воронки ДИН 4 мм).
Срок хранения:	12 месяцев (хранение в закрытой заводской упаковке при T ниже +30 °C).
Добавки:	Олипур Отвердитель 11.6 в соотношении 1:2. Жизнестойкость смеси грунт / отвердитель - около 7 часов. При необходимости разбавить смесь Олипур Разбавителем V 15 .
Расход на один слой:	100-150 г/м ² , в зависимости от качества поверхности и желаемого эффекта.
Способы нанесения:	Возможно применение в промышленности и в мелком производстве. Одно- или двухразовое нанесение преимущественно распылением.

Подготовка:	Поверхность должна быть тщательно отшлифована, очищена от пыли и жира, относит. влажность древесины должна быть 8 - 12 %. Чтобы не осталось следов шлифовки, нужно провести ступенчатую шлифовку. Содержимое упаковки перед применением тщательно перемешать.	
Грунтовка:	Олипур 2К-Грунт 26.12.	
Распыление:	вязкость 20 - 25 сек	расход 100 - 150 г/м ²
Пневматическое распыление:	давление: 2,5 – 3,5 бар	сопло: 1,5 – 2,2 мм
Безвоздушное распыление:	давление: 100 – 150 бар	сопло: 0,23 – 0,28 мм
Для закрыто пористой отделки рекомендуется двухразовое нанесение методом «мокрый по мокрому» с промежуточной сушкой 15 – 20 минут.		
Сушка:	Сушка при комнатной температуре и относит. влажности воздуха 65 %: пылеустойчивое состояние через 30 мин., можно касаться рукой через 2 - 3 ч., можно шлифовать спустя 6 - 8 часов, нанесение последующего слоя покрывного лака через 8 часов.. Температуры ниже +15°C существенно замедляют процесс сушки.	
Покрывной лак:	Рекомендуется последующее нанесение любых Олипур и Оликрил Лаков , спустя ночь с промежуточной шлифовкой непосредственно перед лакированием (см. Техническую информацию применяемых материалов).	

Указания/Примечания:	Отвердитель восприимчив к влаге, упаковку с отвердителем сразу после применения плотно закрыть. Чистку инструментов и оборудования сразу после использования провести Олипур-Разбавителем V 15 .
Доп. обозначения:	Температура воспламенения: ниже 21 °C. Класс огнеопасности: А I. Обязательное обозначение: Легковоспламеняем, содержит ксилол и изоцианат. См. Данные по безопасности.

Наши технические рекомендации по применению, в устной и письменной форме, которые мы выдаем в помощь пользователю на основе нашего опыта и знаний в соответствии с уровнем науки и практики являются неофициальными и не обосновывают юридические контрактные взаимоотношения и дополнительные обязательства, вытекающие из контракт на закупку. Они не освобождают покупателя от самостоятельных испытаний нашего продукта на его пригодность для конкретной цели применения под собственную ответственность.

Продукт фирмы "Oli Lacke GmbH", Германия.