

Олипур 2К-Грунт 26.14



Применение:	Двухкомпонентный полиуретановый грунт с отличной шлифуемостью и выдающейся наполняющей способностью предназначен для полузакрыто- и закрытопористой отделки мебельных поверхностей, стульев, профильных деталей и деталей из массива. Благодаря хорошим стойкостным характеристикам Олипур 2К-Грунт 26.14 , последовательно покрытый Олипур - или Оликрил 2К-Лаками , рекомендуется для отделки мебели и внутренней отделки интерьера. Лаковая пленка соответствует требованиям ДИН EN 71/3 (не содержит тяжелые металлы), ДИН 53160 (устойчивость к поту и слюне).
Цвет:	Бесцветный.
Сухой остаток:	46%
Сырьевая основа:	Двухкомпонентный полиуретан. Не содержит формальдегид!
Вязкость при поставке:	35 - 40 секунд (сопло воронки ДИН 4 мм).
Срок хранения:	12 месяцев (хранение в закрытой заводской упаковке при T ниже +30 °C).
Добавки:	Олипур Отвердитель 11.64 в соотношении 1 часть к 2 частям грунта. Жизнестойкость смеси грунт / отвердитель - около 4 часа. При необходимости разбавить смесь Олипур Разбавителем V 15 .
Расход на один слой:	120-140 г/м ² , в зависимости от качества поверхности и желаемого эффекта.
Способы нанесения:	Возможно применение в промышленности и в мелком производстве. Одно- или двухразовое нанесение преимущественно распылением.

Подготовка:	Поверхность должна быть тщательно отшлифована, очищена от пыли и жира, относит. влажность древесины должна быть 8 - 12 %. Чтобы не осталось следов шлифовки, нужно провести ступенчатую шлифовку. Содержимое упаковки перед применением тщательно перемешать.
Грунтовка:	Олипур 2К-Грунт 26.14.
Пневматическое распыление:	вязкость 20 - 25 сек давление: 2,5 - 3,5 бар расход 120 - 140 г/м ² сопло: 1,5 - 2,2 мм
Безвоздушное распыление:	вязкость 25 - 35 сек давление: 100 - 150 бар расход 120 - 140 г/м ² сопло: 0,23 - 0,28 мм
Сушка:	Сушка при комнатной температуре и относит. влажности воздуха 65 %: нанесение последующего слоя грунта через 2 часа, шлифовка и нанесение покрывного лака на следующий день. Температуры ниже +15°C существенно замедляют процесс сушки.
Покрывной лак:	Рекомендуется последующее нанесение любых Олипур и Оликрил Лак ов, спустя ночь с промежуточной шлифовкой непосредственно перед лакированием (см. Техническую информацию применяемых материалов).

Указания/Примечания:	Отвердитель восприимчив к влаге, упаковку с отвердителем сразу после применения плотно закрыть. Чистку инструментов и оборудования сразу после использования провести Олипур-Разбавителем V 15 .
Доп. обозначения:	Температура воспламенения: ниже 21 °C. Класс огнеопасности: A I. Обязательное обозначение: Легковоспламеняем См. Данные по безопасности.

Наши технические рекомендации по применению, в устной и письменной форме, которые мы выдаем в помощь пользователю на основе нашего опыта и знаний в соответствии с уровнем науки и практики являются неофициальными и не обосновывают юридические контрактные взаимоотношения и дополнительные обязательства, вытекающие из контракта на закупку. Они не освобождают покупателя от самостоятельных испытаний нашего продукта на его пригодность для конкретной цели применения под собственную ответственность.

Продукт фирмы "Oli Lacke GmbH", Германия.

Oli Lacke GmbH Bahnhofstr. 22, 09244 Lichtenau / BRD www.oli-lacke.de e-mail: oli-lacke@mail.ru
ЧП «Русин-2002» ул. Мира, 19, г. Киев, 03134 www.zaorysin.com.ua e-mail: mail@zaorysin.com.ua