

Применение:	Быстросохнущий, универсальный двухкомпонентный полиуретановый грунт с очень хорошей шлифуемостью и наполняющей способностью предназначен для полузакрыто- и закрытопористой отделки древесины. Благодаря очень хорошим стойкостным характеристикам Олиपुर 2К-Грунт 26.20 , последовательно покрытый Олиपुर 2К-Лаками , особенно пригоден для отделки детской и офисной мебели, столов, стульев, светлых пород древесины, а также для отделки лестниц внутри помещений. Лаковая пленка соответствует требованиям ДИН ЕН 71/3 (не содержит тяжелые металлы), ДИН 53160 (устойчивость к поту и слюне), ДИН 68861 (хим. стойкость).
Цвет:	Бесцветный.
Сырьевая основа:	Двухкомпонентный полиуретан. Не содержит формальдегид!
Вязкость при поставке:	35 - 40 секунд (сопло воронки ДИН 4 мм).
Срок хранения:	12 месяцев (хранение в закрытой заводской упаковке при T ниже +30 °C).
Добавки:	Олиपुर Отвердитель 11.1 в соотношении 1:10. Жизнестойкость смеси грунт / отвердитель - около 8 часов. При необходимости разбавить смесь Олиपुर Разбавителем V 15 .
Расход на один слой:	80 - 160 г/м ² , в зависимости от качества поверхности и желаемого эффекта.
Способы нанесения:	Возможно применение в промышленности и в мелком производстве. Одно- или двухразовое нанесение распылением или наливом с промежуточной шлифовкой непосредственно перед лакированием.

Подготовка:	Поверхность должна быть тщательно отшлифована, очищена от пыли и жира, относит. влажность древесины должна быть 8 - 10 %. Чтобы не осталось следов шлифовки, нужно провести ступенчатую шлифовку. Содержимое упаковки перед применением тщательно перемешать.		
Грунтовка:	Олиपुर 2К-Грунт 26.20.		
Распыление:	вязкость 20 - 30 сек	расход	80 - 160 г/м ²
Пневматическое распыление:	давление: 2,5 - 3,5 бар	сопло: 1,5 - 2,2 мм	
Безвоздушное распыление:	давление: 100 - 150 бар	сопло: 0,23 - 0,28 мм	
Налив:	вязкость 30 - 40 сек	расход	80 - 160 г/м ²
Сушка:	Сушка при комнатной температуре и относит. влажности воздуха 65 %: пылеустойчивое состояние через 30 мин., можно касаться рукой через 1 ч., можно шлифовать спустя 2 - 3 часа. Температуры ниже +15°C существенно замедляют процесс сушки.		
Покрывной лак:	Любые Олиपुर и Оликрил Лаки , особенно Оликрил 2К-Многослойный лак 8204 , Олиपुर 2К-Многослойный лак 24.10 , Оликрил 2К-Многослойный лак 25.50 . (см. Техническую информацию применяемых материалов).		

Указания/Примечания:	Отвердитель восприимчив к влаге, упаковку с отвердителем сразу после применения плотно закрыть. Чистку инструментов и оборудования сразу после использования провести Олиपुर-Разбавителем V 15 .		
Доп. обозначения:	Температура воспламенения: ниже 21 °C.	Класс огнеопасности: А I.	
	Обязательное обозначение: Легковоспламеняем.		
	См. Данные по безопасности.		

Наши технические рекомендации по применению, в устной и письменной форме, которые мы выдаем в помощь пользователю на основе нашего опыта и знаний в соответствии с уровнем науки и практики являются неофициальными и не обосновывают юридические контрактные взаимоотношения и дополнительные обязательства, вытекающие из контракта на закупку. Они не освобождают покупателя от самостоятельных испытаний нашего продукта на его пригодность для конкретной цели применения под собственную ответственность.

Продукт фирмы "Oli Lacke GmbH", Германия.