

Олицелл

Лак для окунания 3.1



Применение/Свойства:	Быстросохнущий нитроцеллюлозный мебельный лак для окунания, обладающий отличной наполняющей способностью. Образует лаковую пленку с отличным натяжением, сохнущую без образования пузырей. Предназначен для отделки поверхностей из массива, шпона и других древесных материалов, напр. детали для стульев, столов, мелкие детали из древесины для щеток, веников и т.д. Лаковая пленка устойчива к поту и слюне (ДИН 53160) и соответствует требованиям ЕН 71/3 (содержание тяжелых металлов).
Цвет:	Бесцветный, прозрачный.
Степень блеска:	Олицелл - Лак для окунания 3.1-3 шелковисто-матовый
Сырьевая основа:	НЦ-комбинация. Продукт не содержит формальдегид!
Вязкость при поставке:	ок. 125 секунд (сопло воронки ДИН 4 мм).
Срок хранения:	12 месяцев (хранение в закрытой заводской упаковке при T не выше 30°C).
Добавки:	Олицелл-Разбавитель V 21 или Олипур-Разбавитель V 15 .
Расход на один слой:	80 - 150 г/м ² , в зависимости от способа нанесения и от вида поверхности.
Способы нанесения:	Применение возможно в промышленности и в мелком производстве. Возможно одно- или многослойное нанесение окунанием или распылением.

Подготовка:	Влажность древесины должна составлять 8 - 10 %, поверхность должна быть сухой, чистой и хорошо отшлифованной. Чтобы не осталось следов шлифовки, нужно провести ступенчатую шлифовку.
Грунтовка:	Содержимое упаковки перед применением тщательно перемешать. Рекомендуется нанесение Олицелл-Быстрошлифуемого грунта 1.9 . См. Техническую информацию применяемого материала.
Покрывной лак:	Олицелл - Лак для окунания 3.1-3 Рекомендуется одно- или двухразовое нанесение.
Пневмат. распыление:	вязкость 20 - 25 сек. расход 80 - 120 г/м ² давление 2,5 - 3,5 бар сопло: 1,5 - 2,2 мм
Налив:	вязкость 30 - 40 сек. расход 80 - 150 г/м ²
Окунание:	вязкость ок. 125 сек. скорость вытягивания 5 - 10 см/мин.
Сушка:	Сушка при комнатной температуре и относит. влажности воздуха 65 %; пылеустойчивое состояние через 30-40 минут, готов к шлифованию через 70 - 90 мин., укладка в штабеля на следующий день

Указания / Примечания:	Чистку инструментов сразу после использования провести Олицелл-Разбавителем V 21 . Максимальная толщина сухой пленки - 80 мкм.
Доп. обозначения:	Температура воспламенения: ниже 21 °C. Класс огнеопасности: А I. Обязательное обозначение: F легковоспламеняем. См. Данные по безопасности продукта.

Наши технические рекомендации по применению, в устной и письменной форме, которые мы выдаем в помощь пользователю на основе нашего опыта и знаний в соответствии с уровнем науки и практики, являются неофициальными и не обосновывают юридические контрактные взаимоотношения и дополнительные обязательства, вытекающие из контракта на закупку. Они не освобождают покупателя от самостоятельных испытаний нашего продукта на его пригодность для конкретной цели применения под собственную ответственность.

Продукт фирмы "Oli Lacke GmbH", Германия.

Oli Lacke GmbH
ЧП «Русин-2002»

Bahnhofstr. 22, 09244 Lichtenau / BRD
ул. Мира, 19, г. Киев, 03134

www.oli-lacke.de
www.zaorysin.com.ua

e-mail: oli-lacke@mail.ru
e-mail: mail@zaorysin.com.ua