

# Олицелл

## Многослойный лак 3.80



<b>Применение:</b>	Быстросохнущий нитроцеллюлозный мебельный лак, хорошо шлифуется как вручную, так и машинами, образует лаковое покрытие с хорошей стойкостью к царапанью. Лак обладает хорошей адгезией, предназначен для открытопористой и полузакрытопористой отделки любого вида древесины.
<b>Цвет:</b>	Бесцветный, прозрачный.
<b>Степень блеска:</b>	<b>Олицелл Многослойный лак 3.80-2 матовый</b> <b>Олицелл Многослойный лак 3.80-5 шелковистый</b> <b>Олицелл Многослойный лак 3.80-3 шелковисто-матовый</b> <b>Олицелл Многослойный лак 3.80-6 полуглянцевый</b>
<b>Сырьевая основа:</b>	Комбинация нитроцеллюлозы
<b>Вязкость при поставке:</b>	38 - 45 секунд (сопло воронки ДИН 4 мм).
<b>Срок хранения:</b>	12 месяцев (хранение в закрытой заводской упаковке при T ниже 25 °C).
<b>Добавки:</b>	<b>Олицелл Разбавитель V 21</b> или <b>Олицелл Разбавитель V 3</b> .
<b>Расход на один слой:</b>	30 - 150 г/м <sup>2</sup> , в зависимости от способа нанесения.
<b>Способы нанесения:</b>	Возможно нанесение распылением, наливом или вальцеванием; одно- или двухслойное нанесение на загрунтованную поверхность, либо двух- или трёхслойное нанесение без грунта. Максимальная толщина плёнки 60 мкм.

<b>Подготовка:</b>	Влажность древесины должна составлять 8 - 10 %, поверхность должна быть сухой, чистой и хорошо отшлифованной. Чтобы не осталось следов шлифовки, нужно провести ступенчатую шлифовку.	
<b>Грунтовка:</b>	Содержимое упаковки перед применением тщательно перемешать. Рекомендуется нанесение любого <b>Олицелл Грунта</b> . (см. Техническую информацию применяемого грунта). В качестве грунта можно использовать <b>Олицелл Многослойный лак 3.80</b> .	
<b>Покрывной лак:</b>	Рекомендуется промежуточная шлифовка и удаление пыли.	
<b>Распыление:</b>	вязкость 20 - 30 сек.	расход 80 - 150 г/м <sup>2</sup>
<b>Пневматическое распыление:</b>	давление: 2,5 - 3,5 бар	сопло: 1,5 - 2,2 мм
<b>Безвоздушное распыление:</b>	давление: 100 - 150 бар	сопло: 0,23 - 0,28 мм
<b>Налив:</b>	вязкость 35 - 50 сек.	расход 80 - 150 г/м <sup>2</sup>
<b>Сушка:</b>	Сушка при комнатной температуре и относит. влажности воздуха 65 %; пылеустойчивое состояние через 5 - 10 минут, можно шлифовать через 20 - 30 мин., укладка в штабеля возможна через 3 ч. Повышенная температура сушки до 60 °C сокращает время сушки.	

<b>Указания / Примечания:</b>	Чистку инструментов и оборудования сразу после использования провести <b>Олицелл Разбавителем V 21</b> .
<b>Доп. обозначения:</b>	Температура воспламенения: ниже 21 °C. Класс огнеопасности: A I. Обязательное обозначение: F легковоспламеняем. См. Данные по безопасности.

Наши технические рекомендации по применению, в устной и письменной форме, которые мы выдаем в помощь пользователю на основе нашего опыта и знаний в соответствии с уровнем науки и практики являются неофициальными и не обосновывают юридические контрактные взаимоотношения и дополнительные обязательства, вытекающие из контракт на закупку. Они не освобождают покупателя от самостоятельных испытаний нашего продукта на его пригодность для конкретной цели применения под собственную ответственность.

Продукт фирмы "Oli Lacke GmbH", Германия.