

Олицелл Лак для распыления 3.91



| | |
|-------------------------------|--|
| Применение/Свойства: | Быстросохнущий нитроцеллюлозный мебельный лак, обладающий хорошей шлифуемостью. Предназначен для открыто- и полузакрытопористой отделки мебели и интерьеров из массива, шпона, ДСП и других древесных материалов. Лаковая пленка отличается хорошим натяжением и хорошими стойкостными характеристиками к механическим и химическим нагрузкам. Лаковая пленка устойчива к поту и слюне (ДИН 53160) и соответствует требованиям ДИН ЕН 71/3 (содержание тяжелых металлов) и ДИН 68861 (стойкость к воздействию разных химикатов). |
| Цвет: | Бесцветный, прозрачный. |
| Степень блеска: | Олицелл - Лак для распыления 3.91-3 шелковисто-матовый |
| Сырьевая основа: | НЦ-комбинация. Продукт не содержит формальдегид! |
| Вязкость при поставке: | 20 - 25 секунд (сопло воронки ДИН 4 мм). Лак готов к применению! |
| Срок хранения: | 12 месяцев (хранение в закрытой заводской упаковке при T не выше 30°C). |
| Добавки: | Олицелл-Разбавитель V 21 или Олипур-Разбавитель V 15. |
| Расход на один слой: | 100 - 120 г/м ² , в зависимости от способа нанесения и от вида поверхности. |
| Способы нанесения: | Применение возможно в промышленности и в мелком производстве. Возможно одно- или многослойное нанесение преимущественно распылением. |

| | |
|--------------------------------|---|
| Подготовка: | Влажность древесины должна составлять 8 - 10 %, поверхность должна быть сухой, чистой и хорошо отшлифованной. Чтобы не осталось следов шлифовки, нужно провести ступенчатую шлифовку. |
| Грунтовка: | Содержимое упаковки перед применением тщательно перемешать. Рекомендуется нанесение Олицелл-Быстрошлифуемого грунта 1.9 или первый слой Олицелл - Лака для распыления 3.91 . См. Техническую информацию применяемого материала. |
| Покрывной лак: | Олицелл - Лак для распыления 3.91-3 Рекомендуется одно- или двухразовое нанесение. |
| Пневмат. распыление: | вязкость 20 - 25 сек. расход 100 - 120 г/м ² давление 2,5 – 3,5 бар сопло: 1,5 – 2,2 мм |
| Безвоздушн. распыление: | вязкость 20 - 30 сек. расход 100 - 120 г/м ² давление 100 – 150 бар сопло: 0,23 – 0,28 мм |
| Сушка: | Сушка при комнатной температуре и отн. влажности воздуха 65 %; пылеустойчивое состояние через 20 минут, шлифовка через 50 – 60 мин., укладка в штабеля через 90 мин. |

| | |
|-------------------------------|--|
| Указания / Примечания: | Чистку инструментов сразу после использования провести Олицелл-Разбавителем V 21 . Максимальная толщина сухой пленки - 50 мкм. Дальнейшее нанесение ЛКМ кислотного отверждения (SH-лаки) запрещается. |
| Доп. обозначения: | Температура воспламенения: ниже 21 °С. Класс огнеопасности: А I. Обязательное обозначение: F легковоспламеняем. См. Данные по безопасности продукта. |

Наши технические рекомендации по применению, в устной и письменной форме, которые мы выдаем в помощь пользователю на основе нашего опыта и знаний в соответствии с уровнем науки и практики, являются неофициальными и не обосновывают юридические контрактные взаимоотношения и дополнительные обязательства, вытекающие из контракта на закупку. Они не освобождают покупателя от самостоятельных испытаний нашего продукта на его пригодность для конкретной цели применения под собственную ответственность.

Продукт фирмы "Oli Lacke GmbH", Германия.

Oli Lacke GmbH
ЧП «Русин-2002»

Bahnhofstr. 22, 09244 Lichtenau / BRD
ул. Мира, 19, г. Киев, 03134

www.oli-lacke.de
www.zaorysin.com.ua

e-mail: oli-lacke@mail.ru
e-mail: mail@zaorysin.com.ua