

Олицелл Высокоглянцевый Лак 4.4



Применение/Свойства:	Высокоглянцевый нитроцеллюлозный мебельный лак, обладающий отличной наполняющей способностью. Образует лаковую пленку с отличным натяжением, сохнущую без образования пузырей. Рекомендуется применение в качестве высокоглянцевого финишного лака на массиве и шпоне. Предназначен для отделки индивидуальной и мелкой мебели, детских игрушек и деталей из древесины. Лаковая пленка устойчива к поту и слюне и соответствует требованиям ДИН ЕН 71/3 (содержание тяжелых металлов) и ДИН 68861 (стойкость к воздействию разных химикатов)
Цвет:	Бесцветный, прозрачный.
Степень блеска:	Олицелл - НЦ-Лак 4.4-8 высокоглянцевый
Сырьевая основа:	НЦ-комбинация. Продукт не содержит формальдегид!
Вязкость при поставке:	70 - 100 секунд (сопло воронки ДИН 4 мм).
Срок хранения:	12 месяцев (хранение в закрытой заводской упаковке при T не выше 30°C).
Добавки:	Олицелл-Разбавитель V 21 или Олипур-Разбавитель V 15.
Расход на один слой:	80 - 120 г/м ² , в зависимости от способа нанесения и от вида поверхности.
Способы нанесения:	Применение возможно в промышленности и в мелком производстве. Возможно одно- или двухслойное нанесение преимущественно распылением.

Подготовка:	Влажность древесины должна составлять 8 - 10 %, поверхность должна быть сухой, чистой и хорошо отшлифованной. Чтобы не осталось следов шлифовки, нужно провести ступенчатую шлифовку. Содержимое упаковки перед применением тщательно перемешать.
Грунтовка:	Рекомендуется нанесение Олицелл-Быстрошлифуемого грунта 1.9. См. Техническую информацию применяемого материала.
Покрывной лак:	Олицелл Полировочный Лак 4.74-8 Рекомендуется одно- или двухразовое нанесение.
Пневмат. распыление:	вязкость 20 - 25 сек. расход 80 - 120 г/м ² давление 2,5 - 3,5 бар сопло: 1,5 - 2,2 мм
Безвоздуш. распыление:	вязкость 25 - 35 сек. расход 80 - 120 г/м ² давление 100 - 150 бар сопло: 0,23 - 0,28 мм
Сушка:	Сушка при комнатной температуре и отн. влажности воздуха 65 %; пылеустойчивое состояние через 50-60 минут, можно трогать через 4 ч., укладка в штабеля на следующий день.

Указания / Примечания:	Чистку инструментов сразу после использования провести Олицелл-Разбавителем V 21. Максимальная толщина сухой пленки - 60 мкм. Не рекомендуется для нанесения на пленки для каширования или ламинирования.
Доп. обозначения:	Температура воспламенения: ниже 21 °C. Класс огнеопасности: А I. Обязательное обозначение: F легковоспламеняем. См. Данные по безопасности продукта.

Наши технические рекомендации по применению, в устной и письменной форме, которые мы выдаем в помощь пользователю на основе нашего опыта и знаний в соответствии с уровнем науки и практики, являются неофициальными и не обосновывают юридические контрактные взаимоотношения и дополнительные обязательства, вытекающие из контракта на закупку. Они не освобождают покупателя от самостоятельных испытаний нашего продукта на его пригодность для конкретной цели применения под собственную ответственность.

Продукт фирмы "Oli Lacke GmbH", Германия.