

Олицелл

Лак для окунания 5.41



Применение/ Свойства:	Быстросохнущий нитроцеллюлозный мебельный лак для окунания, обладающий отличной наполняющей способностью. Образует лаковую пленку с отличным натяжением, сохнущую без образования пузырей. Обеспечивает беспрепятственный выход воздушных и других пузырей из жидкой фазы во время процесса окунания. Предназначен для отделки поверхностей из массива, шпона и других древесных материалов, напр. детали для стульев, столов, мелкие деревянные детали для щеток, веников, деревянные ручки и т.д. Лаковая пленка устойчива к поту и слюне (ДИН 53160) и соответствует требованиям ЕН 71/3 (содержание тяжелых металлов).
Цвет:	Бесцветный, прозрачный.
Степень блеска:	Олицелл - Лак для окунания 5.41-8 высокоглянцевый
Сырьевая основа:	НЦ-комбинация. Продукт не содержит формальдегид!
Вязкость при поставке:	35 - 40 секунд (сопло воронки ДИН 8 мм).
Срок хранения:	12 месяцев (хранение в закрытой заводской упаковке при T не выше 30°C).
Добавки:	Олицелл-Разбавитель V 21 или Олипур-Разбавитель V 15.
Расход на один слой:	80 - 150 г/м ² , в зависимости от способа нанесения и от вида поверхности.
Способы нанесения:	Применение возможно в промышленности и в мелком производстве. Возможно одно- или многослойное нанесение преимущественно окунанием.

Подготовка:	Влажность древесины должна составлять 8 - 10 %, поверхность должна быть сухой, чистой и хорошо отшлифованной. Чтобы не осталось следов шлифовки, нужно провести ступенчатую шлифовку. Отличные результаты достигаются на предварительно загрунтованных поверхностях. Содержимое упаковки перед применением тщательно перемешать.
Грунтовка/ Покрывной лак:	Олицелл - Лак для окунания 5.41-8 В зависимости от желаемого эффекта рекомендуется одно- или многократное нанесение.
Окунание:	вязкость 35 - 40 сек. (воронка 8 мм) скорость вытягивания 3 - 8 см/мин.
Пневмат. распыление:	вязкость 25 - 35 сек. (воронка 4 мм) расход 80 - 120 г/м ² давление 2,5 - 3,5 бар сопло: 1,8 - 2,2 мм
Сушка:	Сушка при комнатной температуре и относит. влажности воздуха 65 %; пылеустойчивое состояние через 45-60 минут, можно трогать через 6 ч., укладка в штабеля на следующий день

Указания / Примечания:	Чистку инструментов сразу после использования провести Олицелл-Разбавителем V 21 . Максимальная толщина сухой пленки - 150 мкм.
Доп. обозначения:	Температура воспламенения: ниже 21 °C. Класс огнеопасности: А I. Обязательное обозначение: F легковоспламеняем. См. Данные по безопасности продукта.

Наши технические рекомендации по применению, в устной и письменной форме, которые мы выдаем в помощь пользователю на основе нашего опыта и знаний в соответствии с уровнем науки и практики, являются неофициальными и не обосновывают юридические контрактные взаимоотношения и дополнительные обязательства, вытекающие из контракта на закупку. Они не освобождают покупателя от самостоятельных испытаний нашего продукта на его пригодность для конкретной цели применения под собственную ответственность.

Продукт фирмы "Oli Lacke GmbH", Германия.