

Олиपुर 1К-Многослойный лак 7.20



Применение:	Быстросохнущий, хорошо шлифуемый однокомпонентный лак с хорошей наполняющей способностью, предназначен для открытопористой отделки древесины. Предназначен для отделки мебели, внутренней отделки помещений. Не содержит формальдегидов!
Цвет:	Бесцветный.
Степень блеска:	Олиपुर 1К-Многослойный лак 7.20-2 матовый Олиपुर 1К-Многослойный лак 7.20-3 шелковисто-матовый Олиपुर 1К-Многослойный лак 7.20-4 полуматовый Олиपुर 1К-Многослойный лак 7.20-5 шелковисто-глянцевый
Сырьевая основа:	Комбинация уретанмодифицированных смол и нитроцеллюлозы.
Вязкость при поставке:	35 - 40 секунд (сопло воронки ДИН 4 мм).
Срок хранения:	12 месяцев (хранение в закрытой заводской упаковке при T ниже 25 °C).
Добавки:	При необходимости Олицелл Разбавитель V 21 .
Расход на один слой:	40 - 180 г/м ² , в зависимости от способа нанесения и желаемого эффекта.
Способы нанесения:	Возможно применение в промышленности и в мелком производстве. Одно- или многоразовое нанесение наливом или распылением.

Подготовка:	Влажность древесины должна составлять 8 - 12 %. Поверхность должна быть очищена от пыли и жира, хорошо отшлифована. Чтобы не осталось следов шлифовки, нужно провести ступенчатую шлифовку. Содержимое упаковки перед применением тщательно перемешать.
Грунтовка:	Рекомендуется нанесение любого Олицелл Грунта . (см. Техническую информацию применяемого грунта). В качестве грунта можно использовать Олиपुर 1К-Многослойный лак 7.20 .
Покрывной лак:	Олиपुर 1К-Многослойный лак 7.20 . Рекомендуется промежуточная шлифовка и очистка от пыли.
Распыление:	вязкость около 20 - 25 сек расход 100 - 120 г/м ²
Пневматическое распыление:	давление: 2,5 – 3,5 бар сопло: 1,5 – 2,2 мм
Безвоздушное распыление:	давление: 100 – 150 бар сопло: 0,23 – 0,28 мм
Налив:	вязкость 35 - 40 сек расход 100 - 180 г/м ²
Сушка:	Сушка при комнатной температуре и отн. влажности воздуха 65 %: пылеустойчивое состояние через 20 мин.; можно шлифовать через 50 мин укладка в штабеля возможна через 2 - 3 часа. Повышенная температура сушки до 60 °C сокращает время сушки.

Указания / Примечания:	Чистку инструментов и оборудования сразу после использования провести Олицелл Разбавителем V 21 . Макс. толщина лаковой пленки – 60 мкм.
Доп. обозначения:	Температура воспламенения: ниже 21 °C. Класс огнеопасности: А I. Обязательное обозначение: F легко воспламеняем. См. Данные по безопасности.

Наши технические рекомендации по применению, в устной и письменной форме, которые мы выдаем в помощь пользователю на основе нашего опыта и знаний в соответствии с уровнем науки и практики являются неофициальными и не обосновывают юридические контрактные взаимоотношения и дополнительные обязательства, вытекающие из контракт на закупку. Они не освобождают покупателя от самостоятельных испытаний нашего продукта на его пригодность для конкретной цели применения под собственную ответственность.

Продукт фирмы "Oli Lacke GmbH", Германия.