

# Олипур

## 1К-Лак для распыления 7.21



<b>Применение:</b>	Быстросохнущий, отлично шлифуемый однокомпонентный лак с хорошей наполняющей способностью, предназначен для открытопористой отделки древесины. Предназначен для отделки мебели, внутренней отделки помещений. Благодаря светозащитным добавкам особенно рекомендуется для отделки светлых пород древесины. Лаковая плёнка устойчива к воздействию пластификаторов, воды, спиртосодержащих материалов, а также пота и слюны. Не содержит формальдегид и тяжелые металлы!
<b>Цвет:</b>	Бесцветный.
<b>Степень блеска:</b>	<b>Олипур 1К-Лак для распыления 7.21-2 матовый</b> <b>Олипур 1К-Лак для распыления 7.21-3 шелковисто-матовый</b> <b>Олипур 1К-Лак для распыления 7.21-5 шелковисто-глянцевый</b>
<b>Сырьевая основа:</b>	Комбинация уретанмодифицированных смол и нитроцеллюлозы.
<b>Вязкость при поставке:</b>	Готов к применению (ок. 20 - 25 секунд (сопло воронки ДИН 4 мм)).
<b>Срок хранения:</b>	12 месяцев (хранение в закрытой заводской упаковке при T ниже 25 °C).
<b>Добавки:</b>	При необходимости <b>Олипур Разбавитель V 15</b> .
<b>Расход на один слой:</b>	100 - 120 г/м <sup>2</sup> , в зависимости от способа нанесения и желаемого эффекта.
<b>Способы нанесения:</b>	Возможно применение в промышленности и в мелком производстве. Рекомендуется многоразовое нанесение распылением.

<b>Подготовка:</b>	Влажность древесины должна составлять 8 - 12 %. Поверхность должна быть очищена от пыли и жира, хорошо отшлифована. Чтобы не осталось следов шлифовки, нужно провести ступенчатую шлифовку. Содержимое упаковки перед применением тщательно перемешать.
<b>Грунтовка/ Покрывной лак:</b>	<b>Олипур 1К-Лак для распыления 7.21.</b> Рекомендуется промежуточная шлифовка и очистка от пыли.
	Распыление: вязкость около 20 - 25 сек расход 100 - 120 г/м <sup>2</sup>
<b>Пневматическое распыление:</b>	давление: 2,5 – 3,5 бар сопло: 1,5 – 2,2 мм
<b>Безвоздушное распыление:</b>	давление: 100 – 150 бар сопло: 0,23 – 0,28 мм
<b>Сушка:</b>	Сушка при комнатной температуре и отн. влажности воздуха 65 %: пылеустойчивое состояние через 20 мин.; можно шлифовать через 50 мин. укладка в штабеля возможна через 2 - 3 часа. Повышенная температура сушки до 60 °C сокращает время сушки.

<b>Указания / Примечания:</b>	Чистку инструментов и оборудования сразу после использования провести <b>Олицелл Разбавителем V 21</b> . Макс. толщина лаковой пленки – 60 мкм.
<b>Доп. обозначения:</b>	Температура воспламенения: ниже 21 °C. Класс огнеопасности: A I. Обязательное обозначение: F легковоспламеняем. См. Данные по безопасности.

Наши технические рекомендации по применению, в устной и письменной форме, которые мы выдаем в помощь пользователю на основе нашего опыта и знаний в соответствии с уровнем науки и практики являются неофициальными и не обосновывают юридические контрактные взаимоотношения и дополнительные обязательства, вытекающие из контракта на закупку. Они не освобождают покупателя от самостоятельных испытаний нашего продукта на его пригодность для конкретной цели применения под собственную ответственность.

Продукт фирмы "Oli Lacke GmbH", Германия.