

Олицелл Эмаль 80.50



Применение:	Быстросохнущая нитроцеллюлозная эмаль с хорошим сцеплением и натягом лаковой плёнки. Эмаль рекомендуется для отделки средненагруженных поверхностей из древесины и шпона.
Цвет:	Белый, чёрный и другие (см. карту цветов RAL и NCS).
Степень блеска:	Олицелл Эмаль 80.50 глянцевая Олицелл Эмаль 80.50 шелковисто-матовая
Сырьевая основа:	НЦ-комбинация. Продукт не содержит формальдегидов!
Вязкость при поставке:	Около 40 секунд (сопло воронки ДИН 4 мм, Т +20 °С).
Срок хранения:	12 месяцев (хранение в закрытой заводской упаковке при Т ниже +30 °С).
Добавки:	При необходимости Олицелл Разбавитель V 21 .
Расход на один слой:	80 - 150 г/м ² , в зависимости от способа нанесения и желаемого эффекта.
Способы нанесения:	Одно- или многослойное нанесение распылением или наливом. Максимальная толщина лаковой плёнки не должна превышать 80 мкм.

Подготовка:	Влажность древесины должна составлять 8 - 10 %, поверхность должна быть очищена от пыли и жира и хорошо отшлифована. Чтобы не осталось следов шлифовки, нужно провести ступенчатую шлифовку. Содержимое упаковки перед применением тщательно перемешать.	
Грунтовка:	Рекомендуется нанесение соответствующего Олицелл Цветного грунта или Олипур 2К-Наполнителя 40.30 . (см. Технич. информацию грунта)	
Покрывной лак:	Олицелл Эмаль 80.50 .	
Налив:	вязкость 35 - 40 секунд	расход 80 - 150 г/м ²
Пневматическое распыление:	давление 2,5 - 3,5 бар	сопло 1,5 - 2,2 мм
	вязкость 20 - 25 секунд	расход 80 - 110 г/м ²
Безвоздушное распыление:	давление 100 - 150 бар	сопло 0,23 - 0,28 мм
	вязкость 30-35 секунд	расход 80 - 150 г/м ²
Сушка:	Сушка при комнатной температуре и относит. влажности воздуха 65 %: пылеустойчивое состояние через 30 минут, можно касаться рукой через 1 ч. укладка в штабеля возможна спустя ночь.	

Указания/Примечания:	Рекомендуется пробное покрытие, поскольку не исключается незначительное отклонение от оттенка. При применении эмалей интенсивных тонов в целях улучшения механической прочности лаковой плёнки рекомендуется последующее покрытие любым глянцевым Олицелл Лаком (особо рекомендуется последующая отделка лаком с добавлением 10 % эмали соответствующего тона для сохранения цвета). Чистку инструментов сразу после использования провести Олицелл Разбавителем V 21 .
Доп. обозначения:	Температура воспламенения: ниже 21 °С. Класс огнеопасности: А I. Обязательное обозначение: F легковоспламеняем. См. Данные по безопасности.

Наши технические рекомендации по применению, в устной и письменной форме, которые мы выдаем в помощь пользователю на основе нашего опыта и знаний в соответствии с уровнем науки и практики являются неофициальными и не обосновывают юридические контрактные взаимоотношения и дополнительные обязательства, вытекающие из контракт на закупку. Они не освобождают покупателя от самостоятельных испытаний нашего продукта на его пригодность для конкретной цели применения под собственную ответственность.

Продукт фирмы "Oli Lacke GmbH", Германия.

Oli Lacke GmbH
ЧП «Русин-2002»

Bahnhofstr. 22, 09244 Lichtenau / BRD
ул. Мира, 19, г. Киев, 03134

www.oli-lacke.de
www.zaorysin.com.ua

e-mail: oli-lacke@mail.ru
e-mail: mail@zaorysin.com.ua