

Оликрил 2К-Многослойный лак 8204



Применение:	Быстросохнущий, универсальный двухкомпонентный полиуретан-акрилатный лак с превосходной стойкостью к истиранию, предназначен для отделки деревянных поверхностей, несущих термические и высокие механические нагрузки (столешницы, полки, перила и т.п.) Лаковая пленка соответствует требованиям ДИН ЕН 71/3 (не содержит тяжелые металлы), ДИН 53160 (устойчивость к поту и слюне), ДИН 68861 (хим. стойкость).
Цвет:	Бесцветный.
Степень блеска:	Оликрил 2К-Многослойный лак 8204-2 матовый Оликрил 2К-Многослойный лак 8204-3 шелковисто-матовый Оликрил 2К-Многослойный лак 8204-7 глянцевый
Сырьевая основа:	Комбинация полиуретана и акрилата. Не содержит формальдегид!
Вязкость при поставке:	25 - 35 секунд (сопло воронки ДИН 4 мм).
Срок хранения:	12 месяцев (хранение в закрытой заводской упаковке при T ниже +30 °C).
Добавки:	Олипур Отвердитель 11.1 в соотношении 1:20, жизнестойкость смеси – 8 часов. При необходимости разбавить Олипур Разбавителем V 15 .
Расход на один слой:	80 - 120 г/м ² , в зависимости от способа нанесения и желаемого эффекта.
Способы нанесения:	Возможно применение в промышленности и в мелком производстве. Одно- или многоразовое нанесение распылением, наливом, кистью или валиком

Подготовка:	Влажность древесины должна составлять 8-12%. Поверхность должна быть очищена от пыли, жира и хорошо отшлифована. Чтобы не осталось следов шлифовки, нужно провести степенчатую шлифовку.
Грунтовка:	Содержимое упаковки перед применением тщательно перемешать. Рекомендуется нанесение Олипур2К-Грунтов 26.20 или 26.12 . (см. Техническую информацию грунта). Возможно однослойное нанесение Оликрил-2К-Многослойного лака 8204 с промежуточной шлифовкой.
Покрывной лак:	Оликрил 2К-Многослойный лак 8204 . Рекомендуется промежуточная шлифовка каждого слоя.
Распыление:	вязкость 20 - 25 сек расход 80 - 120 г/м ²
Пневматическое распыление:	давление: 2,5 – 3,5 бар сопло: 1,5 – 2,2 мм
Безвоздушное распыление:	давление: 100 – 150 бар сопло: 0,23 – 0,28 мм
Налив:	вязкость 20 - 35 сек расход 80 - 120 г/м ²
Кистью, валиком:	вязкость 25 - 35 сек расход ок. 100 г/м ²
Сушка:	Сушка при комнатной температуре и относит. влажности воздуха 65 %: пылеустойчивое состояние 20 - 30 мин., можно шлифовать через 2-3 часа, укладка в штабеля возможна на следующий день. Температуры ниже +15°C существенно замедляют процесс сушки.

Указания/Примечания:	Отвердитель восприимчив к влаге! Упаковку с отвердителем сразу после применения плотно закрыть. Чистку инструментов и оборудования сразу после использования провести Олипур Разбавителем V 15 .
Доп. обозначения:	Температура воспламенения: лака - ниже 21 °C, отвердителя - выше 23 °C. Класс огнеопасности: лака - А I, отвердителя - А II. Обязательное обозначение: F - Легковоспламеняем. См. Данные по безопасности.

Наши технические рекомендации по применению, в устной и письменной форме, которые мы выдаем в помощь пользователю на основе нашего опыта и знаний в соответствии с уровнем науки и практики являются неофициальными и не обосновывают юридические контрактные взаимоотношения и дополнительные обязательства, вытекающие из контракт на закупку. Они не освобождают покупателя от самостоятельных испытаний нашего продукта на его пригодность для конкретной цели применения под собственную ответственность.

Продукт фирмы "Oli Lacke GmbH", Германия.