

# Оли - Финиш Лазурь для древесины



<b>Применение/Свойства:</b>	Антисептическое водоотталкивающее покрытие для любого вида древесины с хорошей атмосферостойкостью предназначено для открытопористой декоративной отделки и тонирования загородных домов, дверей, заборов, окон и других деревянных поверхностей. Не содержит фунгициды, поэтому может применяться для наружных и внутренних работ. Отличается отличной светостойкостью и высокой проникающей способностью. Все цвета смешиваются друг с другом. Не содержит пентахлорфенол, линдан, формальдегид.
<b>Сырьевая основа:</b>	Алкидные смолы.
<b>Вязкость при поставке:</b>	Готов к нанесению кистью или валиком.
<b>Срок хранения:</b>	12 месяцев (хранение в закрытой заводской упаковке при T не выше 25 <sup>0</sup> C).
<b>Добавки:</b>	При необходимости <b>Оли-Алкидный разбавитель V 10</b> .
<b>Расход на один слой:</b>	50 - 80 г/м <sup>2</sup> , в зависимости от способа нанесения и желаемого эффекта.
<b>Способы нанесения:</b>	Двух-, трёхслойное нанесение кистью или валиком. Дальнейшее покрытие лаком не требуется.

<b>Цвет/Номер артикула:</b>	9 цветов и оттенков, согласно карте цветов <b>Оли-Финиш Лазури</b> .					
	- бесцветная	700 900 18	уп. 5 л/2,5 л	- палисандр	700 908 00	уп. 5 л/2,5 л
	- сосна	700 903 09	уп. 5 л/2,5 л	- черное дерево	700 901 06	уп. 5 л/2,5 л
	- дуб	700 904 05	уп. 5 л/2,5 л	- зеленая пихта	700 907 04	уп. 5 л/2,5 л
	- вишня	700 902 02	уп. 5 л/2,5 л	- белая	700 906 08	уп. 5 л/2,5 л
	- орех	700 905 01	уп. 5 л/2,5 л			

<b>Подготовка:</b>	Поверхность должна быть сухой, очищена от пыли и жира. Остатки смол, клея или жира смывать НЦ-растворителем или чистить щеткой. Упаковку перед применением хорошо взболтать.
<b>Нанесение:</b>	<b>1. Первичная обработка</b> Нанести на чистую древесину кистью или валиком в неразбавленном виде. После первого слоя провести легкую промежуточную шлифовку. Средние и темные цвета отличаются отличной свето- и атмосферостойкостью. <b>2. Восстановление старых покрытий</b> Закрытопористые (напр. масляную, алкидную краски и т.д.) старые покрытия нужно полностью удалить (сошлифовать). Далее см. п.1. Хорошо сохранившиеся старые открытопористые покрытия (лазурь, лак) очистить от рыхлых частиц и загрязнений, потом нанести один или два слоя лазури в неразбавленном виде. Если необходимо сохранить цвет старого покрытия, то нужно нанести лазурь более светлого оттенка.
<b>Сушка:</b>	Сушка при комнатной температуре и относительной влажности воздуха 65 % - пылеустойчивое состояние - через 3 часа - шлифовка и нанесение последующего слоя - на следующий день

<b>Указания / Примечания:</b>	Бесцветная лазурь использовать только для внутренней отделки древесины. Не наносить в сырую погоду и при ярком солнце! Рекомендуется нанесение в сторону ворса древесины. При использовании внутри помещений нужно обеспечить достаточную вентиляцию. Протирание поверхности после сушки тканевой тряпкой повышает блеск покрытия! Упаковку с оставшимся продуктом сразу после отлива плотно закрыть. Чистку инструментов провести <b>Оли Алкидным разбавителем V 10</b> . Использованные тряпки сразу чистить или хранить под водой (возможно самовоспламенение)!
<b>Доп. обозначения:</b>	Температура воспламенения: выше 21 <sup>0</sup> C. Класс огнеопасности: А II. Обязательно обозначение: Воспламеняем. См. Данные по безопасности.

Продукт фирмы "Oli Lacke GmbH ", Германия.

Oli Lacke GmbH  
ЧП «Русин-2002»

Bahnhofstr. 22, 09244 Lichtenau / BRD  
ул. Мира, 19, г. Киев, 03134

www.oli-lacke.de  
www.zaorysin.com.ua

e-mail: oli-lacke@mail.ru  
e-mail: mail@zaorysin.com.ua