

ОЛИ-АКРИЛ 2К Высокоглянцевый Лак MS 4090



ОЛИ-АКРИЛ 2К Высокоглянцевый лак MS 4090 – это двухкомпонентный прозрачный лак с высоким сухим остатком для высокоглянцевой финишной отделки металлических поверхностей, преимущественно в автомобиле-строении или в области ремонта а/м. Рекомендуется применение в качестве финишного покрытия для цветных эмалей, в т.ч. для эмалей типа «металлик» и др. т.н. «эффектных» эмалей.

Свойства

- Быстросохнущий лак, не образует потеки
- Не желтеет и держит блеск на длительное время
- Превосходная устойчивость к механическим и химическим нагрузкам
- Отличная атмосферостойкость

Сфера использования

Для высокоглянцевой отделки и для ремонта лакокрасочного покрытия транспортных средств (автомобилей).

Связывающая основа

Комбинация акрилатных смол со светостойкими полиизоцианатами

Маркировка

Информации по обязательному обозначению и по безопасности продукта – см. Данные по безопасности.

Информация о продукте

Цвет	-	
Упаковка	5л	
Степень блеска	высокоглянцевый	Артикул 880 206 08
Отвердитель (2:1)	ОЛИ-АКРИЛ MS Отвердитель 8010	Артикул 880 403 18
Разбавитель	ОЛИ-АКРИЛ Разбавитель 9004	Артикул 880 404 06

Технические данные

Жизнестойкость рабочей смеси		ок. 7 часов
Срок хранения в закрытой заводской упаковке		12 месяцев
Толщина сухого слоя покрытия		40-60 μm^*
Теоретическая укрывистость		7,5 $\text{m}^2/\text{кг}^*$
Сушка	Пылеустойчивое состояние	90 мин
(в соответствии с DIN	Можно касаться	8 часов
EN 23270 23°C / 50%	Полное высыхание	16 часов
относ. влажн.)		
	Готов к химическим нагрузкам	7 дней
Сушка при повышенной температуре	Время межфазочной сушки	15 мин
	Время высыхания (температура)	35 мин / 60°C
	Изделие, готовое к установке	после охлаждения







*для двухкомпонентных ЛКМ данные приводятся из расчета на количество рабочей смеси (лак + отвердитель + разбавитель)

Примечания

Перед использованием тщательно перемешайте содержимое упаковки. Отвердитель чувствителен к влаге, поэтому тару необходимо плотно закрывать.

Технология нанесения

Финишная отделка

Покрывной лак		ОЛИ-АКРИЛ 2К Высокоглянцевый Лак MS 4090
 Доля летучих веществ	499 г/л	
 Соотношение лак-отвердитель	2:1 ОЛИ-АКРИЛ MS Отвердитель 8010 Жизнестойкость смеси при 23°C ок. 7 часов	
 Пистолет/сопло Давление	Пистолет с верхним бачком: 1,2-1,4мм 2,5-4 бара	
 Разбавитель (добавление %)	ОЛИ-АКРИЛ Разбавитель 9004 10-15%	
 Рабочая вязкость	17-19 сек. (воронка 4мм)	
 Количество слоев Толщина слоя	Предварительно нанести 1/2 слоя (проход пистолетом в одном направлении), после этого 15 мин. промежуточная сушка. После сушки - нанесение одного слоя (пистолетом вдоль и поперек поверхности) на всю поверхность. 30-40 μm	

Продукт фирмы "Oli Lacke GmbH", Германия.

Oli Lacke GmbH Bahnhofstr. 22, 09244 Lichtenau / BRD www.oli-lacke.de
ЧП "Русин-2002" ул. Мира, 19, г. Киев, 03134 www.zaorysin.com.ua

e-mail: oli-lacke@mail.ru
e-mail: mail@zaorysin.com.ua