



Соотношение компонентов рабочей смеси (разбавители, отвердители)

	Разбавитель			Замедлитель **		Отвердитель ОЛИПУР				
	V3 (замедляющий)	V 21 (ускоряющий)	V 15/E	V 7	V 72	11.1/HV	11.4/HV	11.5/HV	11.64/HV	13.1
ОЛИ АКВА Лаки										
2К Лак для лестниц 51.22										10 : 1
ОЛИКРИЛ-Лаки										
Многослойный лак 3.20			10 %		2 – 5%					
2К Многослойный лак 8204			10 %		2 – 5%	20 : 1	20 : 1			
2К Эмаль 40.50			10 – 15 %		2 – 5%	5 : 1	5 : 1			
2К Многослойный лак 25.50			10 %		2 – 5%		10 : 1			
2К Лак для лестниц 25.70			5 %		2 – 5%		10 : 1			
ОЛИПУР-Лаки										
Многослойный лак 7.20			10 – 15 %		2 – 5%					
Лак для распыления 7.21					2 – 5%					
2К Многослойный лак 24.10			10 – 15 %		2 – 5%	10 : 1				
2К Паркетный лак 25.10			10 – 15 % *					5 : 1		
2К Лак с высоким сухим остатком 25.30			0 %						2 : 1	
Изоляционный грунт 26.10 (отвердитель 11.6)			0 %		2 – 5%				4 : 1	
2К Грунт с высоким сухим остатком 26.14			0 %						2 : 1	
2К Грунт 26.20			10 – 15 %		2 – 5%	10 : 1				
2К Эмаль 40.25			10 – 15 %		2 – 5%	10 : 1				
2К Наполнитель 40.30						7 : 1	10 : 1			
ОЛИЦЕЛЛ-Лаки										
Многослойный лак 3.80	10 – 15 %	10 – 15 %		2 – 5%						
Высокоглянцевый лак 4.4	15 – 20 %	15 – 20 %		2 – 5%						
Лак для распыления 3.91				2 – 5%						
Лак для распыления 4.81				2 – 5%						
Быстрошлифуемый грунт 1.9	15 – 20 %	15 – 20 %		2 – 5%						

* - при нанесении распылением

** - при необходимости

Указание: при неблагоприятных погодных условиях, высокой влажности воздуха рекомендуем обратиться к нашим технологам