



ОЛИ SH-Паркетный лак 10.22 / 10.23

Быстросохнущий двухкомпонентный паркетный лак кислотного отверждения обладает хорошей наполняющей способностью, устойчивостью к царапанью и отличной износостойкостью. Предназначен для отделки паркета, деревянных полов, перил, ступенек и др.

Технические параметры

Цвет:	Бесцветный прозрачный
Степень блеска:	Глянцевый или шелковисто-матовый
Сырьевая основа:	Комбинация алкидных и аминовых смол
Вязкость при поставке:	50 – 80 секунд (сопло 4 мм, при T 20 °C)
Добавки:	ОЛИ-SH Отвердитель 10.42 в соотношении лак:отвердитель - 20:1. Жизнестойкость смеси лак / отвердитель - 12 часов. При необходимости добавить в рабочую смесь ОЛИ-SH Разбавитель V 24 .
Срок хранения:	1 год в закрытой заводской упаковке при T не выше + 30 °C
Доп. обозначения:	См. Данные по безопасности продукта

Номер артикула

ОЛИ-SH Паркетный лак 10.22 глянцевый	661 637 04	упаковки по 30 л и 10 л
ОЛИ-SH Паркетный лак 10.23 шелк.-мат.	661 710 18	упаковки по 30 л и 10 л
ОЛИ-SH Отвердитель 10.42	921 607 18	упаковки по 3 л и 1 л
ОЛИ-SH Разбавитель V 24	919 612 06	упаковки по 30 л, 10 л и 3 л

Технологические рекомендации

Подготовка поверхности	Поверхность должна быть сухой, очищена от пыли, воска, масла и жира. До нанесения лака провести ступенчатую шлифовку, заканчивая зерном 120. Трещины и стыки заделать смесью ОЛИ-SH Паркетного лака 10.22 или 10.23 с древесной шлифовальной пылью. Рабочая температура материала и помещения должна быть не ниже +15 °C. Упаковку с материалом перед применением хорошо взболтать.
Нанесение	Рекомендуется трехслойное нанесение ОЛИ-SH Паркетного лака 10.22 или 10.23 кистью или валиком с расходом около 120 г/м ² на каждый слой, общий расход - ок. 360 г/м ² . Во избежание ребросклеивания рекомендуется вместо первого слоя лака нанести один слой ОПИ Шпатлевочного грунта 1 55
Сушка	при температуре +20 °C и относительной влажности воздуха 50% промежуточная шлифовка спустя ночь полная нагрузка через 8 – 10 дней.
Шлифовка	Провести промежуточную шлифовку зерном 120 после нанесения второго слоя лака.
Указания / Примечания	При отделке сосны возможно изменение цвета древесины. Тара для рабочей смеси должна быть из кислотоустойчивого материала. Чистку инструментов и оборудования сразу после использования провести ОЛИ-SH Разбавителем V 24 Лак содержит формальдегид! Необходимо обеспечить хорошую проветриваемость помещения, но не допускать сквозняков.

Рекомендации по уходу за паркетом

Для ухода за паркетом рекомендуется регулярно использовать **ОЛИ-AКВА Полироль 15.95** или **ОЛИ-AКВА Средство по уходу за полами спортивных залов 15.96**. (См. технич. информацию)

Наши технические рекомендации по применению, в устной и письменной форме, которые мы выдаем в помощь пользователю на основе нашего опыта и знаний в соответствии с уровнем науки и практики являются неофициальными и не обосновывают юридические контрактные взаимоотношения и дополнительные обязательства, вытекающие из контракта на закупку. Они не освобождают покупателя от самостоятельных испытаний нашего продукта на его пригодность для конкретной цели применения под собственную ответственность.

Продукт фирмы "Oli Lacke GmbH", Германия.