

ОЛИ-АКВА Паркетный лак 15.50



Высококачественный водоразбавляемый универсальный паркетный лак.

Области применения, свойства

Предназначен для отделки сильно нагруженных поверхностей внутри общественных и жилых помещений, таких как: деревянные полы, паркет и деревянные лестницы в магазинах, офисных помещениях и коридорах общественных учреждениях. Образует лаковую плёнку с высокими прочностными параметрами, устойчивую к действию пота и слюны (DIN EN 71/3) и отличается отличной наполняющей способностью и приятной оптикой.

Технические параметры

Цвет:	Бесцветный
Степень блеска:	Глянцевый, полуматовый или матовый
Сырьевая основа:	Комбинация полиуретана, акрилата и сополимеров
Вязкость при поставке:	25 – 30 сек. (сопло 4 мм при T 20 °С), готов к применению
Срок хранения:	6 месяцев в закрытой заводской упаковке при T от + 5 °С до 30 °С
Доп. обозначения:	См. Данные по безопасности продукта

Номер артикула

ОЛИ-АКВА Паркетный лак 15.50 глянцевый
ОЛИ-АКВА Паркетный лак 15.50 полуматовый
ОЛИ-АКВА Паркетный лак 15.50 матовый

490 907 07 упаковки по 30 и 5 л
490 910 05 упаковки по 30 и 5 л
490 914 00 упаковки по 30 и 5 л

Технологические рекомендации

Подготовка поверхности	Поверхность должна быть сухой и очищена от пыли, воска, масла и жира. Чтобы не осталось следов шлифовки провести ступенчатую шлифовку, заканчивая зерном 120. Упаковку с грунтом перед применением хорошо взболтать.
Грунтовка	Нанести один слой ОЛИ-АКВА Паркетного лака 15.50 кистью или валиком с расходом 100 г/м ² или два слоя шпатлевочным способом с расходом 20–40 г/м ² . На проблемные породы древесины (бук, клен, ясень) рекомендуется нанесение только валиком! Возможно также нанесение ОЛИ Шпатлевочного грунта 1.55 шпатлевочным способом в два слоя с расходом 20 – 40 г/м ² (сушка 20-30 мин.). При отделке паркета, предрасположенного к ребросклеиванию, рекомендуется одно- или двухразовое нанесение ОЛИ-АКВА Грунта 15.81 или ОЛИ Универсального грунта 1.50 .
Покрывной лак	Нанести два слоя ОЛИ-АКВА Паркетного лака 15.50 кистью или валиком с расходом 100 – 130 г/м ² . Рекомендуемый общий расход лака с учетом грунтовочного слоя лака: для жилых помещений - 300 г/м ² , для общественных помещений - 360 г/м ² .
Сушка	При комнатной температуре и относительной влажности воздуха 50%: после нанесения шпатлевочным способом 20 - 30 мин. после нанесения грунта валиком 2 - 3 часа после нанесения покрывного лака 5 - 6 часов можно шлифовать спустя ночь полная нагрузка через 8 - 10 дней
Шлифовка	При трехслойном нанесении ОЛИ-АКВА Паркетного лака 15.50 требуется провести спустя ночь промежуточную шлифовку второго слоя зерном 120/150.
Указания / Примечания	При отделке паркета из различных сортов дуба применение ОЛИ-АКВА Паркетного лака 15.50 может привести к зримой разнице цвета паркета. В сомнительных случаях рекомендуется нанести пробное покрытие. Лак морозостойчив! Транспортировку и хранение производить при T выше +5 °С, применять только при T не ниже +15°С. Во избежание высыхания и образования налётной плёнки упаковку сразу после отлива лака плотно закрыть. При возникновении налётных загрязнений лак нужно профильтровать. Рабочие инструменты должны быть из нержавеющей стали

Рекомендации по уходу за паркетом

Для ухода за паркетом рекомендуется регулярно использовать **ОЛИ-АКВА Полироль 15.95** или **ОЛИ-АКВА Средство по уходу за полами спортивных залов 15.96**. (См. технич. информацию)

Наши технические рекомендации по применению, в устной и письменной форме, которые мы выдаем в помощь пользователю на основе нашего опыта и знаний в соответствии с уровнем науки и практики являются неофициальными и не обосновывают юридические контрактные взаимоотношения и дополнительные обязательства, вытекающие из контракта на закупку. Они не освобождают покупателя от самостоятельных испытаний нашего продукта на его пригодность для конкретной цели применения под собственную ответственность.

Продукт фирмы "Oli Lacke GmbH", Германия.

Oli Lacke GmbH
ЧП «Русин-2002»

Bahnhofstr. 22, 09244 Lichtenau / BRD
ул. Мира, 19, г. Киев, 03134

www.oli-lacke.de
www.zaorysin.com.ua

e-mail: oli-lacke@mail.ru
e-mail: mail@zaorysin.com.ua