

# ОЛИ-АКВА Паркетный лак 15.52



## Водоразбавляемый паркетный лак для средненагруженных поверхностей

### Области применения, свойства

Пригоден для отделки средненагруженных поверхностей внутри жилых помещений, напр.: деревянные полы, паркет и деревянные лестницы в залах и спальнях, детских комнат, офисных помещениях с небольшим потоком посетителей. Образует лаковую плёнку с очень хорошими прочностными параметрами, такими как: стойкость к воздействию воды и бытовой химии, устойчивость к износу, царапанью и пожелтению.

### Технические параметры

Цвет:	Бесцветный
Степень блеска:	Полуматовый или матовый
Сырьевая основа:	Комбинация полиуретана, акрилата и сополимеров
Вязкость при поставке:	19 – 22 сек. (сопло 4 мм при T 20 °C), готов к применению
Срок хранения:	6 месяцев в закрытой заводской упаковке при T от + 5 °C до 30 °C
Доп. обозначения:	См. Данные по безопасности продукта

### Номер артикула

**ОЛИ-АКВА Паркетный лак 15.52 полуматовый**  
**ОЛИ-АКВА Паркетный лак 15.52 матовый**

**420 918 06 упаковки по 30 и 5 л**  
**420 919 02 упаковки по 30 и 5 л**

### Технологические рекомендации

Подготовка поверхности	Поверхность должна быть сухой и очищена от пыли, воска, масла и жира. Чтобы не осталось следов шлифовки провести ступенчатую шлифовку, заканчивая зерном 120. Упаковку с грунтом перед применением хорошо взболтать.
Грунтовка	Нанести один слой <b>ОЛИ-АКВА Паркетный лак 15.52</b> кистью или валиком с расходом 100 г/м <sup>2</sup> или два слоя шпаклевочным способом с расходом 20–40 г/м <sup>2</sup> . На проблемные породы древесины (бук, клен, ясень) рекомендуется нанесение только валиком! Возможно также нанесение <b>ОЛИ Шпаклевочного грунта 1.55</b> шпаклевочным способом в два слоя с расходом 20 – 40 г/м <sup>2</sup> (сушка 20-30 мин.). При отделке паркета, предрасположенного к ребросклеиванию, рекомендуется одно- или двухразовое нанесение <b>ОЛИ-АКВА Грунта 15.81</b> или <b>ОЛИ Универсального грунта 1.50</b> .
Покрывной лак	Нанести два слоя <b>ОЛИ-АКВА Паркетного лака 15.52</b> кистью или валиком с расходом 100 – 130 г/м <sup>2</sup> . Рекомендуемый общий расход лака с учетом грунтовочного слоя лака: для жилых помещений - 300 г/м <sup>2</sup> · для общественных помещений - 360 г/м <sup>2</sup> .
Сушка	При комнатной температуре и относительной влажности воздуха 50%: после нанесения шпаклевочным способом 20 - 30 мин. после нанесения грунта валиком 2 - 3 часа после нанесения покрывного лака 5 - 6 часов можно шлифовать спустя ночь полная нагрузка через 8 - 10 дней
Шлифовка	При трехслойном нанесении <b>ОЛИ-АКВА Паркетного лака 15.52</b> требуется провести спустя ночь промежуточную шлифовку второго слоя зерном 120/150.
Указания / Примечания	При отделке паркета из различных сортов дуба применение <b>ОЛИ-АКВА Паркетного лака 15.52</b> может привести к зримой разнице цвета паркета. В сомнительных случаях рекомендуется нанести пробное покрытие. Лак морозостойчив! Транспортировку и хранение производить при T выше +5 °C, применять только при T не ниже +15°C. Во избежание высыхания и образования налётной плёнки упаковку сразу после отлива лака плотно закрыть. При возникновении налётных загрязнений лак нужно профильтровать. Рабочие инструменты должны быть из нержавеющей стали.

### Рекомендации по уходу за паркетом

Для ухода за паркетом рекомендуется регулярно использовать **ОЛИ-АКВА Полироль 15.95** или **ОЛИ-АКВА Средство по уходу за полами спортивных залов 15.96**. (См. технич. информацию)

Наши технические рекомендации по применению, в устной и письменной форме, которые мы выдаем в помощь пользователю на основе нашего опыта и знаний в соответствии с уровнем науки и практики являются неофициальными и не обосновывают юридические контрактные взаимоотношения и дополнительные обязательства, вытекающие из контракта на закупку. Они не освобождают покупателя от самостоятельных испытаний нашего продукта на его пригодность для конкретной цели применения под собственной ответственностью.

Продукт фирмы "Oli Lacke GmbH", Германия.