



# ОЛИ-АКВА Лак для поверхностей из пробкового дерева 15.53

Водоразбавляемый лак для отделки поверхностей из пробкового дерева.

## Области применения, свойства

Готовый к применению, быстросохнущий водоразбавляемый лак для запечатывания сильно нагруженных поверхностей из натурального пробкового дерева в общественных (напр. магазины) или жилых помещениях. Лак хорошо шлифуется, образует высокоэластичную не желтеющую пленку.

## Технические параметры

Цвет:	Бесцветный
Степень блеска:	Полуматовый
Сырьевая основа:	Уретан-акрилатные сополимеры
Вязкость при поставке:	Готов к применению
Срок хранения:	6 месяцев в закрытой заводской упаковке при T от + 5 °C до 30 °C
Доп. обозначения:	См. Данные по безопасности продукта

## Номер артикула

**ОЛИ-АКВА Лак для поверхностей из пробкового дерева 15.53 полуматовый**

**420 930 00 упаковки по 30 и 5 л**

## Технологические рекомендации

Подготовка поверхности	Поверхность должна быть сухой и очищена от пыли, воска, масла и жира. Упаковку с лаком перед применением хорошо взболтать.
Грунтовка	Загрунтовать поверхность <b>ОЛИ-АКВА Лаком для поверхностей из пробкового дерева 15.53</b> кистью или валиком одним слоем с расходом 100 г/м <sup>2</sup>
Покрывной лак	Нанести два слоя <b>ОЛИ-АКВА Лака для поверхностей из пробкового дерева 15.53</b> кистью или валиком с расходом 130 г/м <sup>2</sup> на каждый слой. Рекомендуемый общий расход лака с учетом грунтования лаком: 360 г/м <sup>2</sup>
Сушка	При комнатной температуре и относительной влажности воздуха 50%: после грунтования лаком 2 - 3 часа после нанесения покрывного лака можно шлифовать полная нагрузка 5 - 6 часов спустя ночь через 8 - 10 дней
Шлифовка	При трехслойном нанесении <b>ОЛИ-АКВА Лака для поверхностей из пробкового дерева 15.53</b> требуется провести спустя ночь промежуточную шлифовку второго слоя лака зерном 120/150.
Указания / Примечания	Лак морозостойчив! Транспортировку и хранение производить при T выше +5 °C, применять только при T не ниже +15°C. Во избежание высыхания и образования налётной плёнки упаковку сразу после отлива лака плотно закрыть. При возникновении налётных загрязнений лак нужно профильтровать. Рабочие инструменты должны быть из нержавеющей стали

## Рекомендации по уходу за паркетом

Для ухода за паркетом рекомендуется регулярно использовать **ОЛИ-АКВА Полироль 15.95** или **ОЛИ-АКВА Средство по уходу за полами спортивных залов 15.96**. (См. технич. информацию)

Наши технические рекомендации по применению, в устной и письменной форме, которые мы выдаем в помощь пользователю на основе нашего опыта и знаний в соответствии с уровнем науки и практики являются неофициальными и не обосновывают юридические контрактные взаимоотношения и дополнительные обязательства, вытекающие из контракта на закупку. Они не освобождают покупателя от самостоятельных испытаний нашего продукта на его пригодность для конкретной цели применения под собственную ответственность.

Продукт фирмы "Oli Lacke GmbH", Германия.