



ОЛИПУР 2К-Паркетный лак 25.10

Двухкомпонентный полиуретановый паркетный лак для внутренней отделки сильно нагруженных поверхностей, напр.: паркет, деревянные лестницы, перила и т.п. Особенно рекомендуется для отделки паркета и полов общественных помещений. Обладает высокой стойкостью к истиранию, царапанью и воздействию химикатов.

Технические параметры

Цвет:	Бесцветный
Степень блеска:	Глянцевый или шелковисто-матовый
Сырьевая основа:	Двухкомпонентный полиуретан
Вязкость при поставке:	45 – 50 секунд (сопло 4 мм, при T 20 °C)
Добавки:	ОЛИПУР Отвердитель 11.5 в соотношении лак:отвердитель - 5:1. Жизнестойкость смеси лак/отвердитель - 8 часов. При необходимости добавить в рабочую смесь ОЛИПУР Разбавитель V 15/E .
Срок хранения:	1 год в закрытой заводской упаковке при T не выше + 30 °C
Доп. обозначения:	См. Данные по безопасности продукта

Номер артикула

ОЛИПУР 2К-Паркетный лак 25.10 глянцевый
ОЛИПУР 2К- Паркетный лак 25.10 шелк.-мат.
ОЛИПУР Отвердитель 11.5
ОЛИ-SH Разбавитель V 15/E

622 600 05 упаковки по 30 л, 10 л и 2,5 л
622 601 01 упаковки по 30 л, 10 л и 2,5 л
621 628 00 упаковки по 3 л, 1 л и 0,25 л
919 667 01 упаковки по 30 л, 10 л и 3 л

Технологические рекомендации

Подготовка поверхности	Поверхность должна быть сухой, очищена от пыли, воска, масла и жира. До нанесения лака провести ступенчатую шлифовку, заканчивая зерном 120. Упаковку с материалом перед применением хорошо взболтать.
Грунтовка	Нанести в качестве грунта ОЛИПУР Паркетный лак 25.10 кистью или валиком с расходом около 120 г/м ² . При отделке экзотических пород древесины рекомендуется в качестве грунта нанести ОЛИ Универсальный грунт 1.50 или ОЛИ Шпаклевочный грунт 1.55 .
Покрывной лак	Нанести два слоя ОЛИПУР Паркетного лака 25.10 кистью или валиком с расходом 120 - 150г/м ² на каждый слой.
Сушка	при температуре +20 °C и относительной влажности воздуха 50%: шлифовка после грунтования лаком через 10 часов после нанесения ОЛИ Грунтов 1.50 и 1.55 ок. 30 мин. шлифовка после нанесения второго слоя лака через 12 часов наступать можно спустя ночь полная нагрузка спустя 8 - 10 дней.
Шлифовка	Провести промежуточную шлифовку зерном 120/150 через 12 часов после нанесения второго слоя лака.
Указания / Примечания	Отвердитель восприимчив к влаге, упаковку сразу после использования плотно закрыть! Лак наносить и сушить при T не ниже + 15 °C. Чистку инструментов и оборудования сразу после использования провести ОЛИПУР Разбавителем V 15 .

Рекомендации по уходу за паркетом

Для ухода за паркетом рекомендуется регулярно использовать **ОЛИ-АКВА Полироль 15.95** или **ОЛИ-АКВА Средство по уходу за полами спортивных залов 15.96**. (См. технич. информацию)

Наши технические рекомендации по применению, в устной и письменной форме, которые мы выдаем в помощь пользователю на основе нашего опыта и знаний в соответствии с уровнем науки и практики являются неофициальными и не обосновывают юридические контрактные взаимоотношения и дополнительные обязательства, вытекающие из контракта на закупку. Они не освобождают покупателя от самостоятельных испытаний нашего продукта на его пригодность для конкретной цели применения под собственную ответственность.

Продукт фирмы "Oli Lacke GmbH", Германия.