



ОЛИ-АКВА 2К-Паркетный лак 51.20

Водоразбавляемый паркетный лак для сильно нагруженных деревянных поверхностей

Области применения, свойства

Двухкомпонентный водно-полиуретановый паркетный лак образует превосходное лаковое покрытие для сильно нагруженных паркетных полов, напр. концертных залов, магазинов, ресторанов и гостиниц. Непригоден для отделки полов спортивных залов, дощатых полов, паркетных полов с подогревом и т.п.

Технические параметры

Цвет:	Бесцветный
Степень блеска:	Полуматовый
Сырьевая основа:	Полиуретановая дисперсия с изоцианатным отвердителем
Добавки:	ОЛИ-АКВА Отвердитель 13.1 в соотношении 1:10. Промешать смесь (желательно машинами) в течение 3 минут, затем выдержать 10 минут для дегазации. Готовую смесь необходимо использовать в течение 3 часов.
Срок хранения:	Лак: 6 месяцев в закрытой заводской упаковке при T от + 5 °C до 30 °C Отвердитель: 3 месяца
Доп. обозначения:	См. Данные по безопасности продукта

Номер артикула

ОЛИ-АКВА 2К-Паркетный лак 51.20
ОЛИ-АКВА Отвердитель 13.1

490 916 03 упаковки по 5 л
420 917 18 упаковки по 0,5 л

Технологические рекомендации

Подготовка поверхности	Поверхность должна быть сухой и очищена от пыли, воска, масла и жира. Чтобы не осталось следов шлифовки провести ступенчатую шлифовку, заканчивая зерном 120. Упаковки с материалами перед применением хорошо взболтать.
Грунтовка	Нанести один слой ОЛИ-АКВА 2К-Паркетного лака 51.20 кистью или валиком с расходом 100 г/м ² . Возможно также нанесение ОЛИ Шпаклевочного грунта 1.55 шпаклевочным способом в два слоя с расходом 20 – 40 г/м ² (сушка 20-30 мин.). При отделке паркета, предрасположенного к ребросклеиванию, рекомендуется одно- или двухразовое нанесение ОЛИ-АКВА Грунта 15.81 или ОЛИ Универсального грунта 1.50 .
Покрывной лак	Нанести два слоя ОЛИ-АКВА 2К-Паркетного лака 51.20 кистью или валиком с расходом около 130 г/м ² .
Сушка	При комнатной температуре и относительной влажности воздуха 50%: после нанесения ОЛИ Универсального грунта 1.50 около 30 мин. после нанесения грунта валиком 2 - 3 часа после нанесения покрывного лака 5 - 6 часов можно шлифовать спустя ночь полная нагрузка через 8 - 10 дней
Шлифовка	При трехслойном нанесении ОЛИ-АКВА 2-К Паркетного лака 51.20 требуется провести спустя ночь промежуточную шлифовку второго слоя зерном 120/150.
Указания / Примечания	При отделке паркета из различных сортов дуба применение ОЛИ-АКВА 2К-Паркетного лака 51.20 может привести к зримой разнице цвета паркета. В сомнительных случаях рекомендуется нанести пробное покрытие. Лак морозостоек! Транспортировку и хранение производить при T выше +5 °C, применять только при T не ниже +15°C. Во избежание высыхания и образования налётной плёнки упаковку сразу после отлива лака плотно закрыть. При возникновении налётных загрязнений лак нужно профильтровать. Рабочие инструменты должны быть из нержавеющей стали

Рекомендации по уходу за паркетом

Для ухода за паркетом рекомендуется регулярно использовать **ОЛИ-АКВА Полироль 15.95** или **ОЛИ-АКВА Средство по уходу за полами спортивных залов 15.96**. (См. технич. информацию)

Наши технические рекомендации по применению, в устной и письменной форме, которые мы выдаем в помощь пользователю на основе нашего опыта и знаний в соответствии с уровнем науки и практики являются неофициальными и не обосновывают юридические контрактные взаимоотношения и дополнительные обязательства, вытекающие из контракта на закупку. Они не освобождают покупателя от самостоятельных испытаний нашего продукта на его пригодность для конкретной цели применения под собственную ответственность.

Продукт фирмы "Oli Lacke GmbH", Германия.