



ОЛИ-КС Паркетный лак

7800/7600/7400

Готовый к применению, однокомпонентный лак для отделки сильно нагруженных поверхностей, напр.: паркет, деревянные лестницы, перила и т.п. Обладает высокой стойкостью к истиранию и царапанию, а также высокой эластичностью лаковой пленки. Паркетный лак особенно пригоден для отделки полов, которые могут быть подвержены в ходе эксплуатации различным видам деформаций, таких как: полы спортивных залов, дощатые полы, паркетные полы с подогревом и т.п.

Технические параметры

Цвет:	Бесцветный
Степень блеска:	Глянцевый, полуматовый или матовый
Сырьевая основа:	Модифицированная синтетическая смола
Добавки:	При необходимости добавить ОЛИ-КС Разбавитель V 110
Срок хранения:	6 месяцев в закрытой заводской упаковке при T не выше + 30 °C
Доп. обозначения:	См. Данные по безопасности продукта

Номер артикула

ОЛИ-КС Паркетный лак 7800, глянцевый
ОЛИ-КС Паркетный лак 7600, полуматовый
ОЛИ-КС Паркетный лак 7400, матовый
ОЛИ-КС Разбавитель V 110

710 005 04 упаковки по 30 л, 11 л и 3 л
710 006 00 упаковки по 30 л, 11 л и 3 л
710 007 07 упаковки по 30 л, 11 л и 3 л
912 601 00 упаковки по 30 л, 10 л и 3 л

Технологические рекомендации

Подготовка поверхности	Поверхность должна быть сухой, очищена от пыли, воска, масла и жира. До нанесения лака провести ступенчатую шлифовку, заканчивая зерном 120. Упаковку с материалом перед применением хорошо взболтать.
Грунтовка	Для всех паркетных полов, подвергаемых в ходе эксплуатации сильным деформациям, рекомендуется нанесение одного слоя ОЛИ-КС Паркетного лака кистью или валиком с расходом 100 - 120 г/м ² Для всех других полов из соображений экономии времени возможно применение ОЛИ Шпаклевочного грунта 1.55 . (быстросохнущий грунт).
Покрывной лак	Нанести два слоя ОЛИ-КС Паркетного лака кистью или валиком с расходом 100 - 120г/м ² на каждый слой. Рекомендуемый общий расход лака при трехслойном нанесении – 300 – 360 г/м ²
Сушка	при температуре +20 °C и относительной влажности воздуха 50%: шлифовка после грунтования лаком через 18 часов полная нагрузка спустя 8 - 10 дней.
Шлифовка	Провести промежуточную шлифовку зерном 120/150 через 18 часов после нанесения первого слоя лака. При использовании ОЛИ Шпаклевочного грунта 1.55 . промежуточная шлифовка возможна спустя 30 мин. После нанесения второго слоя промежуточной шлифовки не требуется.
Указания / Примечания	Чистку инструментов сразу после использования провести ОЛИ-КС Разбавителем V 110 или уайтспиритом. Лак чувствителен к кислороду, поэтому во избежание образования налёта или загустения упаковку с лаком сразу после применения плотно закрыть, оставшийся в банке лак, по возможности, использовать в ближайшее время.

Рекомендации по уходу за паркетом

Для ухода за паркетом рекомендуется регулярно использовать **ОЛИ-АКВА Полироль 15.95** или **ОЛИ-АКВА Средство по уходу за полами спортивных залов 15.96**. (См. технич. информацию)

Наши технические рекомендации по применению, в устной и письменной форме, которые мы выдаем впомощь пользователю на основе нашего опыта и знаний в соответствии с уровнем науки и практики являются неофициальными и не обосновывают юридические контрактные взаимоотношения и дополнительные обязательства, вытекающие из контракта на закупку. Они не освобождают покупателя от самостоятельных испытаний нашего продукта на его пригодность для конкретной цели применения под собственную ответственность.

Продукт фирмы "Oli Lacke GmbH", Германия.