

# ОЛИ-АКВА ФЛЕКС Паркетный лак



**ОЛИ-АКВА ФЛЕКС** – это перспективный однокомпонентный водоразбавляемый паркетный лак нового поколения. Без предварительной грунтовки, он существенно снижает склонность некоторых пород древесины к ребросклеиванию и, тем самым, уменьшает возможность образования трещин на проблемных паркетах. Этот лак является полноценной альтернативой классическим лакокрасочным материалам на основе синтетических смол и масел.

## Области применения, свойства

Лак уменьшает склонность древесины к ребросклеиванию, образует эластичную, износостойкую и устойчивую к воздействию химикатов и не желтеющую лаковую пленку. Лак «поджигает» древесины и усиливает проявление структуры древесины.

Рекомендуется для отделки паркетных полов, подвергающихся постоянным изменениям, т.к. дощатый пол, узкодощатый паркет или паркетный пол с подогревом. Не соответствует требованиям ДИН 18032 (параметры трения скольжения для спортивных полов).

## Технические параметры

Цвет:	Бесцветный прозрачный
Степень блеска:	Полуматовый
Сырьевая основа:	Высококачественная полиуретановая дисперсия модифицированная маслами
Срок хранения:	Лак: 6 месяцев в закрытой заводской упаковке при T от + 5 °C до 30 °C
Доп. обозначения:	См. Данные по безопасности продукта

## Номер артикула

**ОЛИ-АКВА ФЛЕКС Паркетный лак**

**420 932 03 упаковки по 5 л**

## Технологические рекомендации

Подготовка поверхности	Поверхность должна быть сухой и очищена от пыли, воска, масла, жира и силикона. Перед нанесением грунта провести ступенчатую шлифовку зерном 80, затем 100 и 120. Чем тоньше шлифовка, тем меньше остаются шероховатостей древесины. Упаковку с лаком перед применением хорошо взболтать. Рабочая температура лака, пола и помещения должна быть не ниже +15°C.
Грунтовка	Нанесение одного слоя <b>ОЛИ-АКВА ФЛЕКС Паркетного лака</b> валиком или кистью с расходом 100 г/м <sup>2</sup> или двухслойное нанесение шпателем с расходом 20 – 40 г/м <sup>2</sup> .
Покрывной лак	Двухслойное нанесение <b>ОЛИ-АКВА ФЛЕКС Паркетного лака</b> , более обильное нанесение валиком или кистью с расходом ок. 130 г/м <sup>2</sup> . Нанесение возможно кистью, валиком или шпателем. В зависимости от породы древесины расход составляет 100 -130 г/м <sup>2</sup> при нанесении валиком и кистью и 20 – 40 г/м <sup>2</sup> при нанесении шпателем. Рекомендуемый общий расход - около 300 г/м <sup>2</sup> для жилых и около 360 г/м <sup>2</sup> для общественных помещений. На паркет из проблематичных пород древесины (напр. бук, клен, ясень) не рекомендуется нанесение лака шпателем, а только валиком.
Сушка	При комнатной температуре и относительной влажности воздуха 50%: после нанесения шпателем около 30 мин. после нанесения грунта валиком 2 - 3 часа после нанесения покрывного лака 5 - 6 часов можно шлифовать спустя ночь полная нагрузка через 8 - 10 дней
Шлифовка	Промежуточная шлифовка лаковой пленки зерном 120/150 рекомендуется перед нанесением последнего слоя лака (сушка предыдущего слоя 5 – 6 часов). При продолжении работ на следующий день требуется обязательная промежуточная шлифовка лака.
Указания / Примечания	При отделке паркета из экзотических пород древесины рекомендуется пробное нанесение лака <b>ОЛИ-АКВА ФЛЕКС Паркетного лака</b> (возможны изменения цвета или проблемы с адгезией лака). При необходимости рекомендуется использование <b>ОЛИ Универсального грунта 1.50</b> (см. Техническую информацию).

Наши технические рекомендации по применению, в устной и письменной форме, которые мы выдаем в помощь пользователю на основе нашего опыта и знаний в соответствии с уровнем науки и практики являются неофициальными и не обосновывают юридические контрактные взаимоотношения и дополнительные обязательства, вытекающие из контракта на закупку. Они не освобождают покупателя от самостоятельных испытаний нашего продукта на его пригодность для конкретной цели применения под собственную ответственность.

Продукт фирмы "Oli Lacke GmbH", Германия.

Oli Lacke GmbH  
ЧП «Русин-2002»

Bahnhofstr. 22, 09244 Lichtenau / BRD  
ул. Мира, 19, г. Киев, 03134

www.oli-lacke.de  
www.zaorysin.com.ua

e-mail: oli-lacke@mail.ru  
e-mail: mail@zaorysin.com.ua