



ОЛИ FLOOR Колор

ОЛИ FLOOR Color – это система колерования паркетных полов. Стандартный ассортимент включает 10 цветов, которые смешиваются между собой. Другие цвета – по запросу. Покрываются водоразбавляемыми паркетными лаками ОЛИ-АКВА 15.50, ОЛИ-АКВА 51.20 и ОЛИ-АКВА ФЛЕКС.

Области применения, свойства

ОЛИ FLOOR Color отлично проявляется на крупнопористых породах древесины, напр. дуб или ясень. Результат обработки (достигнутый цвет паркета) зависит от породы древесины, нанесенного количества и способа нанесения. Зашпаклеванные швы или сучки окрашиваются более интенсивно и проявляются более темным цветом.

ОЛИ FLOOR Color обладает хорошей светостойкостью и рекомендуется как для обновления старых паркетных полов, как для не дорогостоящей имитации дорогих экзотических пород древесины на новых паркетных полах.

Технические параметры

Цвет:	Согласно ассортименту, см. ниже
Срок хранения:	Лак: 6 месяцев в закрытой заводской упаковке при T от + 5 °C до 30 °C
Доп. обозначения:	См. Данные по безопасности продукта

Номер артикула

ОЛИ FLOOR Color	африканский палисандр	32510018	упаковки по 0,75 л
	черное дерево	32510202	упаковки по 0,75 л
	падук	32510907	упаковки по 0,75 л
	палисандр	32510309	упаковки по 0,75 л
	махагон(красное дерево)	32510405	упаковки по 0,75 л
	«копченый» дуб	32510501	упаковки по 0,75 л
	орех	32510106	упаковки по 0,75 л
	вишня	32510608	упаковки по 0,75 л
	тик	32510704	упаковки по 0,75 л
	дусси	32510800	упаковки по 0,75 л
	осветлитель	32511109	упаковки по 0,75 л

Технологические рекомендации

Подготовка поверхности	Колерование паркетного пола является достаточно сложной работой, поэтому требуется тщательная подготовка паркетного пола. При использовании несколько упаковок их нужно перед использованием смешивать между собой. Поверхность должна быть сухой и очищена от пыли, воска, масла, жира и силикона. Перед нанесением грунта провести ступенчатую шлифовку зерном 80, затем 100 и 120. Чем тоньше шлифовка, тем меньше остаются шероховатостей древесины. Перед последней шлифовкой тщательно зашпаклевать швы с помощью ОЛИ Шпаклевочного раствора для швов 5.50 . Провести тщательную шлифовку краев паркета. Упаковку с лаком перед применением хорошо взболтать. Рабочая температура лака, пола и помещения должна быть не ниже +15°C.
Нанесение	Нанесение возможно короткошерстным валиком или шпателем. Нанести равномерно тонким слоем одним проходом, сразу после этого втереть в паркет с помощью машины (белый полировочный материал).
Покрывной лак	Трехслойное нанесение водоразбавляемыми лаками ОЛИ-АКВА Паркетным лаком 15.50 , ОЛИ-АКВА 2К-Паркетным лаком 51.20 или ОЛИ-АКВА ФЛЕКС Паркетным лаком (см. Технические информации).
Сушка	При температуре +20°C и относительной влажности воздуха 50%: до нанесения первого слоя лака _____ на следующий день
Шлифовка	Промежуточной шлифовки не требуется. Промежуточная шлифовка лакокрасочного покрытия – после нанесения второго слоя лака.
Указания / Примечания	Колерование хвойных пород древесины не рекомендуется (остаются следы шлифовки, неоднородные древесины, колерование может получиться пятнистым). Склонные к ребросклеиванию паркетные полы (дощатый пол, узкодощатый паркет, паркетный пол с подогревом) требуется покрыть ОЛИ-АКВА ФЛЕКС Паркетным лаком .

Рекомендации по уходу за паркетом

Для ухода за паркетом рекомендуется регулярно использовать **ОЛИ-АКВА Полироль 15.95** или **ОЛИ-АКВА Средство по уходу за полами спортивных залов 15.96**. (См. технич. информацию)

Наши технические рекомендации по применению, в устной и письменной форме, которые мы выдаем в помощь пользователю на основе нашего опыта и знаний в соответствии с уровнем науки и практики являются неофициальными и не обосновывают юридические контрактные взаимоотношения и дополнительные обязательства, вытекающие из контракта на закупку. Они не освобождают покупателя от самостоятельных испытаний нашего продукта на его пригодность для конкретной цели применения под собственную ответственность.

Продукт фирмы "Oli Lacke GmbH", Германия.