ОЛИ-НАТУРА Паркетное восковое масло

Описание продукта
Это высококачественное паркетное восковое масло рекомендуется для нанесения на необработанные поверхности из древесины. Оно состоит из комбинации масел и восков естественного происхождения. Масло глубоко проникает в поры древесины, а воск остается на поверхности и создает грязе- и водоотталкивающую пленку.

Свойства
- Пригоден для почти всех пород древесины
- Простое нанесение, вручную или с помощью машин
- Пропитает и защищает паркет
- Образует водоотталкивающий слой
- Приятная на ощупь поверхность
- Возможен частичный ремонт промасленной поверхности

Область применения
Необработанные паркетные и деревянные полы, а также полы из пробковой древесины, лестницы и мебель, в т.ч. для коммерческих помещений.

Номер артикула
ОЛИ-НАТУРА Паркетное восковое масло 710 009 18
Упаковка 3 / 1 л

Сырьевая основа
Льняное масло и воски.

Срок хранения
12 месяцев в закрытой заводской упаковке. Температура во время хранения и транспортировки должна быть не ниже +5 °C и не выше +30 °C .

Обязательное обозначение
Обязательное обозначение и указания по безопасности продукта - см. Данные по безопасности согласно нормам ЕС.

Указания по применению
Перед применением упаковку с маслом хорошо взболтать! Нанести в неразбавленном виде короткошерстным валиком, кистью, щеткой или шпателем. В зависимости от поглощающей способности древесины расход масла составляет 40-50 г/м². Рекомендуется двухслойное нанесение. Минимальная температура помещения во время проведения паркетных работ - не менее +12 °C! Время сушки до нанесения последующего слоя не должно превышать 18 часов. Дальнейшее нанесение лака на ОЛИ-НАТУРА Паркетное восковое масло не требуется! Пропитанные маслом тряпки и пады непосредственно после использования промыть или хранить под водой (в противном случае возможно самовоспламенение!). Для ремонта поврежденные участки хорошо шлифовать и нанести паркетное масло 1 - 2 раза.

Подготовка поверхности
Ступенчатая шлифовка паркета зерном 80, затем 100 и 120. Чем тоньше шлифовка, тем менее шероховато становится древесина. Перед окончательной шлифовки паркета зашпатлевать швы с помощью ОЛИ-Раствора для шпатлевания и шлифовальной пыли. Паркет должен быть сухим и тщательно очищен от остатков масла, воска, жира, шлифовальной пыли, силикона и т.д. .

Машинное нанесение	Нанесение вручную
ОЛИ-НАТУРА Паркетное восковое масло ок. 40-50 г/м²	ОЛИ-НАТУРА Паркетное восковое масло ок. 40-50 г/м²
ок. 20-30 минут	ок. 20-30 минут
Втирать с помощью белого или бежевого пада	Втирать с помощью хлопчато-бумажной тряпки
Ок. 6-8 часов	Ок. 6-8 часов
ОЛИ-НАТУРА Паркетное восковое масло ок. 40-50 г/м²	ОЛИ-НАТУРА Паркетное восковое масло ок. 40-50 г/м²
ок. 20-30 минут	ок. 20-30 минут
Втирать с помощью белого или бежевого пада	Втирать с помощью хлопчато-бумажной тряпки
Окончательная сушка в течение 2 - 3 дней!	Окончательная сушка в течение 2 - 3 дней!

Сушка
Данные приведены для нормальных условий (температура в помещении 20°C и 50% относительной влажности воздуха).

Уход
Для освежения и ухода за паркетом мы рекомендуем ОЛИ-НАТУРА-Средство для ухода за промасленными полами.

Наши технические рекомендации по применению, в устной и письменной форме, которые мы выдаем в помощь пользователю на основе нашего опыта и знаний в соответствии с уровнем науки и практики являются неофициальными и не обосновывают юридические контрактные взаимоотношения и дополнительные обязательства, вытекающие из контракта на закупку. Они не освобождают покупателя от самостоятельных испытаний нашего продукта на его пригодность для конкретной цели применения под собственную ответственность. Все ранее изданные Технические информации теряют свою силу.
Издание:декабрь 2005.

Oli Lacke GmbH Bahnhofstr. 22, 09244 Lichtenau / BRD www.**zaorysin**.**com.ua** e-mail: **mail@zaorysin**.**com.ua**