

## Соотношение компонентов рабочей смеси (разбавители, отвердители)

	Разбавитель			Замедлитель **		Отвердитель ОЛИПУР				
	V 3 (замед- ляющий)	V 21 (ускор- яющий)	V 15/E	V 7	V 72	11.1/HV	11.4/HV	11.5/HV	11.64/HV	13.1
<b>ОЛИ-АКВА Лаки</b>										
2К Лак для лестниц 51.22										10 : 1
<b>ОЛИКРИЛ-Лаки</b>										
Многослойный лак 3.20			10 %		2-5 %					
2К Многослойный лак 8204			10 %		2-5 %	20 : 1	20 : 1			
2К Эмаль 40.50			10 – 15 %		2-5 %	5 : 1	5 : 1			
2К Многослойный лак 25.50			10 %		2-5 %		10 : 1			
2К Лак для лестниц 25.70			5 %		2-5 %		10 : 1			
<b>ОЛИПУР-Лаки</b>										
Многослойный лак 7.20			10-15 %		2-5 %					
Лак для распыления 7.21					2-5 %					
2К Многослойный лак 24.10			10-15 %		2-5 %	10 : 1				
2К Паркетный лак 25.10			10-15 %*					5 : 1		
2К Лак с высоким сухим остатком 25.30			0%						2 : 1	
Изоляционный грунт 26.10 (Отвердитель 11.6)			0%		2-5 %				4 : 1	
2К Грунт с высоким сухим остатком 26.14			0%						2 : 1	
2К Грунт 26.20			10-15 %		2-5 %	10 : 1				
2К Эмаль 40.25			10-15 %		2-5 %	10 : 1				
2К Наполнитель 40.30			15-20 %			7 : 1	10 : 1			
<b>ОЛИЦЕЛЛ-Лаки</b>										
Многослойный лак 3.80	10-15 %	10-15 %		2-5 %						
Высокоглянцевый лак 4.4	15-20 %	15-20 %		2-5 %						
Лак для распыления 3.91				2-5 %						
Лак для распыления 4.81				2-5 %						
Быстрошлифуемый грунт 1.9	15-20 %	15-20 %		2-5 %						

\* - при нанесении распылением

\*\* - при необходимости

Указание: При неблагоприятных погодных условиях, высокой влажности воздуха рекомендуем обратиться к нашим технологам.