



Перед применением перемешать



Перевозить и хранить, защищая от мороза



Хранить в холодном месте



Очистка инструментов: водой

Cetol ST 860

(Монтажный комплект лака/лазури)

Вид продукта

Жидкая добавка для водорастворимых толстослойных лаков и лазурей

Применение

Для изготовления продуктов, способных наноситься кистью. Количество прибавки: 10 объемных процентов.

Монтажный лак или монтажная лазурь предназначены для ремонта возникших при перевозке и/или монтаже небольших поврежденных поверхности новых деревянных окон, покрытых финишным отделочным слоем. (Не предусмотрены для ремонта поверхностей, подвергшихся атмосферному воздействию.)

Предназначены для применения в промышленных условиях.

Свойства

Водорастворимый, не имеющий запаха продукт.

Готовый продукт (монтажный лак или монтажная лазурь) легок в применении (наносится кистью) и по своим оттенкам и степени блеска соответствует оригинальному продукту.

Цветовая гамма

Цвет: бесцветный продукт.

Плотность (удельный вес)

1,04 кг/л (мы оставляем за собой право вносить незначительные изменения).

Упаковка

Флакон PET емкостью 75 мл (в качестве монтажного лака или монтажной лазури поставляется в пустой емкости для непосредственного приготовления смеси / 6 комплектов в картонной упаковке)

Хранение

Срок хранения: не менее 1 года.
Хранить в прохладном месте, но беречь от мороза..

Утилизация

Утилизации подлежат только пустые емкости. Емкости с остатками сдают на пункт сбора старых красок или утилизируют в соответствии со схемой ЕС по сбору и утилизации отходов 08 01 11.

Рекомендации

Применяйте готовые монтажный лак или монтажную лазурь только для ремонта поврежденных поверхности новых деревянных окон или дверей, покрытых финишным отделочным слоем. Они не предусмотрены для ремонта поверхностей, подвергшихся атмосферному воздействию.

При работе с продуктами, содержащими незначительное количество вредных веществ, требуется соблюдать обычные защитные меры.

Меры безопасности

Знак опасности: -
Не вдыхайте пар/аэрозоль. Паспорт по технике безопасности предоставляется профессиональным пользователям по запросу.
Не допускайте попадания продукта в руки детей.

Применение

Нанести на этикетку банки надписи: избранное название продукта и оттенок краски. Залить ST 860 (PET-флакон емкостью 75 мл) в пустую банку емкостью 750 мл. Затем заполнить банку требуемым финишным покрытием (Rubbol WF 368*, Cetol WF 750* и т. п.). Хорошо перемешать. Монтажный лак или монтажная лазурь наносятся кисточкой.

Разбавитель

Применяется в неразбавленном виде.

Температура нанесения

15 – 25 °C для древесины, воздуха и продукта при относительной влажности ок. 60 %.

Время высыхания

При норм. климате: 23 °C / 50 % отн. вл. ДИН 50014

Сушка от пыли: около 60 минут
Полное высыхание: около 8 -12 часов

Время сушки зависит от толщины нанесенного слоя и может замедлиться при окраске древесины, содержащей различные экстрагируемые вещества, а также из-за мокрой и холодной погоды.

Во время сушки необходимо обеспечить хорошую стабильность температуры и обмен воздуха.

Очистка инструмента

Сразу же после применения: водой, а если потребуется, с прибавлением обычных бытовых моющих средств или с помощью ST 830* (раствора для очистки).

* См. соответствующую Техническую памятку.

Все содержащиеся в настоящем проспекте данные о наших продуктах не представляют собой никаких характеристик качества товара. Качество, соответствие, пригодность и функции, а также возможности применения наших товаров определяются исключительно характеристиками продуктов, предусмотренными в договорах купли-продажи. В каждом случае допускаются обычные в любой отрасли отклонения, если в письменной документации не будет указано ничего иного. Все данные отвечают современному уровню техники. Мы не претендуем на всю полноту перечисленных структур покрытий, их упоминание следует понимать лишь как возможные примеры. Из-за множества различных подслоев покрытий и существующих на объектах условий покупатель/пользователь не освобождается от обязанности квалифицированно и под свою ответственность проконтролировать наши материалы на пригодность для данного вида применения в соответствующих условиях, существующих на объектах, и применять их в соответствии с современным уровнем техники. В остальном действуют наши условия продажи. Данный проспект теряет свою силу после выхода нового издания.