



Окунанием Обливом Для окон Для дверей Для полустабильной древесины Для нестабильной древесины



Беречь от мороза Тщательно перемешать Водорастворимый Хранить в прохладном месте Очистка инструмента водой

RUBBOL WP 175

Краткое описание

Водорастворимый грунт с добавками для защиты от грибка синевы для грунтования и промежуточного покрытия изделий из хвойных и лиственных пород древесины снаружи и внутри помещений.

Применение

Rubbol WP 175 служит для грунтования и промежуточного покрытия окунанием или обливом деревянных изделий и защищает статически ненагруженные деревянные конструкции с внешней стороны помещения, которые не контактируют с грунтом, от грибка синевы

Для использования на промышленных предприятиях.

Запрещается покрывать изделия, которые контактируют с продуктами питания и средствами личной гигиены.

Свойства

Rubbol WP 175 - грунт без запаха, с хорошими качествами для окунания и облива, равномерно наносится на поверхность и хорошо заполняет поры. При двухразовом наливке толщина сухого слоя доходит до 30µm. После этого возможен монтаж элементов. Защищает древесину от грибка синевы в соответствии с EN 152.1

Активные вещества

0,2% 3-Jod-2-Propinyl-Butylcarbamat

Расход

120 - 160 мл/м²

Цвет

Белый.

Связывающая основа

Комбинация акриловых и алкидных смол

Пигментная основа

Титан диоксид рутил

Плотность

около 1,33 кг/л

Сухой остаток

50%

Упаковка

20л
120л
600л

Хранение

Минимальный гарантийный срок хранения 1 год. Начатую тару хорошо закрывать после использования.

Хранить в прохладном месте, но беречь от мороза.

Меры безопасности

Избегайте вдыхания испарений. Если помещение плохо проветривается, пользуйтесь защитной маской.

Не допускайте попадания вещества в водоемы. Запрещается использование в непредусмотренных целях. Неправильное использование может принести вред здоровью и окружающей среде.

Перед применением внимательно изучите техническую информацию и рекомендации по нанесению.

Даже при работе с материалами, которые содержат незначительное количество вредных веществ, рекомендуется использование индивидуальных средств защиты.

Резервуары для окунания должны быть из нержавеющей стали, чтобы исключить коррозию.

Рекомендации по нанесению

Основные указания

Влажность древесины должна составлять от 12 % до 15%.

Институт оконных технологий г. Розенхайма (Германия) в соответствии с Техническим листом Nr 3/18, VOB, часть C, DIN 18363 рекомендует делать хотя бы одно покрытие грунтом и промежуточным покрытием (мин. 30µm).

Поверхность обезжирить и очистить от пыли. При попадании солнечных лучей на покрытия темного цвета они могут нагреваться до 80°C.

Основными методами нанесения Rubbol WP 175 являются окунание и облив.

Разбавитель

В случае необходимости вода
Вязкость для окунания и облива 12-13с DIN воронка 4мм при темп. 20°C

Расход

120 - 160 мл/м² в зависимости от способа нанесения, породы и впитывающей способности древесины, (точные данные можно получить пробным нанесением)

Минимальная температура обработки

10°C для поверхности, воздуха и материала

Сушка

При нормальном климате t=23°C / 50% в соответствии с DIN 50014.

До пылеустойчивости: около 1 часа
Схватывание: около 2-3 часов
Шлифования: около 3 часов

Нанесение след. покрытия: через 4 часа (водное)
через 16 часов (на раствор.)
Время сушки зависит от толщины покрывного слоя,
породы древесины, температуры. Помещения для
сушки должны быть хорошо проветриваемыми и с
соответствующей температурой воздуха.

Чистка инструментов

Инструмент промывается водой с добавлением
бытовых чистящих средств сразу после использования
или ST 830.

Рекомендации по нанесению

1. Готовые изделия из стабильной древесины

Пропитка, согласно DIN 68800, ч. 3.

(согласно EN 152.1, EN 113 и RAL).

Cetol WV 881*

Cetol SV 868*

Грунт

Rubbol WP 175

Промежуточное покрытие

Rubbol WP 175

Rubbol WM 275*

Rubbol WF 365* белый/цветной

Rubbol WF 368* белый/цветной

Rubbol WF 370* белый/цветной

Rubbol WF 378* белый

Rubbol WF 380* белый

Завершающее покрытие

Rubbol WF 365* белый/цветной

Rubbol WF 368* белый/цветной

Rubbol WF 370* белый/цветной

Rubbol WF 378* белый

Rubbol WF 380* белый

2. Изделия из полустабильной и нестабильной древесины

Пожалуйста проконсультируйтесь со специалистами с
представительства Sikkens в Вашей стране.

Примечание

При возникновении проблем проконсультируйтесь со
специалистами Sikkens.

* Смотрите техническое описание