



Кистью



Шпателем



Для окон



Для дверей



Для полустабильной древесины



Беречь от мороза



Хранить в прохладном месте



Очистка инструмента водой

Kodrin WV 456

Краткое описание

Водорастворимая, быстросохнущая шпаклевка для закрытия торцевого среза древесины.

Применение

Предназначается для закрытия пор торцевого среза древесины.

Для использования на промышленных предприятиях.

Свойства

Kodrin WV 456 - экологически чистая шпаклевка, с нейтральным запахом, быстро высыхает и легко наносится. Нанесение Kodrin WV 456 на торцевые срезы убирает их шероховатость, защищает от проседания лака и проникновения влаги.

Цвет

Бесцветная

Связывающая основа

Полиакрилат

Плотность

1,03 кг/л

Упаковка

750 мл

Хранение

Минимальный гарантийный срок хранения 1 год. Начатую тару хорошо закрывать после использования. Хранить в прохладном месте, но беречь от мороза.

Меры безопасности

Избегайте вдыхания испарений. Берегите от детей.

Обработка

Основные указания

Влажность древесины должна составлять от 12 % до 15%.

Институт оконных технологий г. Розенхайма (Германия) в соответствии с Техническим листом Nr 3/18, VOB, часть C, DIN 18363 рекомендует делать хотя бы одно покрытие грунтом и промежуточным покрытием (мин. 30µm).

Kodrin WV 456 наносится шпателем или кистью.

Расход

100 мл/м²

Минимальная температура обработки

15 - 25°C для поверхности, воздуха и материала и отн.вл. 60%

Сушка

При нормальном климате t=23°C / 50% в соответствии с DIN 50014.

До пылеустойчивости:	через 1 час
Шлифования:	около 2 часа
Нанесение след. покрытия:	через 1 часа (водное) через 6 часов (на раствор.)

Время сушки зависит от толщины покрывного слоя, породы древесины, температуры. Помещения для сушки должны быть хорошо проветриваемыми и с соответствующей температурой воздуха.

Чистка инструментов

Инструмент промывается водой с добавлением бытовых чистящих средств или ST 830

Рекомендации по нанесению

Kodrin WV 456 наносится в основном после грунтовки и промежуточной шлифовки. После высыхания на зашпаклеванные зоны можно нанести лак.

Примечание

При возникновении проблем проконсультируйтесь со специалистами Sikkens.