



Шпателем



Для окон



Для дверей



Беречь от мороза



Хранить в прохладном месте



Очистка инструмента водой

Kodrin WV 470

Краткое описание

Водорастворимая шпаклевка для заделки технологических V-швов.

Применение

Предназначается для предохранения технических V-швов деревянных дверей и окон от проникновения воды.
Для использования на промышленных предприятиях.

Свойства

Kodrin WV 470 - эластичная, экологически чистая шпаклевка, с нейтральным запахом, быстро высыхает и легко наносится. Применение Kodrin WV 470 гарантирует длительную защиту от проникновения влаги в древесину и предохраняет от проседания лака.

Цвет

- * Полупрозрачная (при нанесении белая, после высыхания полупрозрачная)
- * Белая
- * Цвет сосны

Связывающая основа

Диспергированные в воде высокополимеры

Плотность

1,41 - 1,44 кг/л

Упаковка

320 мл туба

Хранение

Минимальный гарантийный срок хранения 1 год.
Начатую тару хорошо закрывать после использования.
Хранить в прохладном месте, но беречь от мороза.

Меры безопасности

Избегайте вдыхания испарений. Берегите от детей.

Внимание!

Если лаки/лазури содержат даже небольшое количество вредных веществ, все равно используйте индивидуальные средства защиты

Обработка

Основные указания

Влажность древесины должна составлять от 12 % до 15%.
Сегодня покрасочные материалы соответствуют последним достижениям техники. Долговечность зависит от многих факторов. Это особенно относится к

атмосферным воздействиям, защищающей способности конструкций, механической конструкции и выбору цвета покрытия. Качество поверхности и проведение покрасочных работ должны соответствовать состоянию науки и техники. Своевременный уход и обновление покрытия способствует его долговечности.

Kodrin WV 470 наносится шпателем.

Расход

50 мл/погонный метр шва

Минимальная температура обработки

15 - 25°C для поверхности, воздуха и материала и отн.вл. 60%

Разбавление

Kodrin WV 470 готова к применению

Сушка

При нормальном климате $t=23^{\circ}\text{C} / 50\%$ в соответствии с DIN 50014.
Нанесение след. покрытия: через 1 часа (водное)

Время сушки зависит от толщины покрывного слоя, породы древесины, температуры. Помещения для сушки должны быть хорошо проветриваемыми и с соответствующей температурой воздуха.

Чистка инструментов

Инструмент промывается водой с добавлением бытовых чистящих средств или ST 830

Рекомендации по нанесению

Kodrin WV 470 наносится после полного высыхания грунта и промежуточной шлифовки с помощью специального пистолета.

Примечание

При возникновении проблем проконсультируйтесь со специалистами Sikkens.