



## Применение

Пропитка Cetol WV 881 служит для защиты изделий из древесины от грибка синевы и гниения для внешних работ, которые не контактируют с поверхностью земли и соответствует требованиям DIN 68800, часть 3.

Служит для пропитки древесины (окна, ставни, перголы, обшивки досками и т. д.). Пропитка дает полную защиту внешним деревянным частям построек от грибка синевы и гниения. Рекомендуется нанесение одного слоя с расходом 120-160 г/м<sup>2</sup>.

Для использования на промышленных предприятиях.

Запрещается покрывать изделия, которые контактируют с продуктами питания и средствами личной гигиены.

## Свойства

Глубоко пропитывающее средство для защиты древесины с хорошей заполняющей способностью, поставляется в готовом для использования виде.

### Знак технического контроля

Gütezeichen RAL



Знак качества RAL

Средство для защиты древесины GK 3/№692

Средство защиты древесины в соответствии с DIN 68 800, часть 3

- грибок, изменяющий цвет дерева = защита от синевы EN 152.1

- грибок, разрушающий древесину = защита от гниения EN 113

### Активные вещества

1,2% Propiconazol

### Расход

120 - 160 мл/м<sup>2</sup> в зависимости от толщины слоя

### Плотность

1,00 кг/л

### Связывающая основа

Алкидная смола

### Цвет

Бесцветный

## SETOL WV 881

### Краткое описание

Пропитка на водной основе, предназначена для защиты древесины от грибка синевы и плесени, согласно требованиям DIN 68800, ч. 3. для изделий из древесины для внешних работ.

### Упаковка

10л  
60л  
120л

### Хранение

Минимальный гарантийный срок хранения 1 год. Начатую тару хорошо закрывать после использования. Хранить в прохладном месте, но беречь от мороза.

### Меры безопасности

Очень ядовитый для обитателей водоемов. Не вдыхать испарения. Не выливать в канализацию. Если помещение плохо проветривается, пользуйтесь защитной маской. При попадании на кожу немедленно смойте большим количеством воды. При попадании вещества внутрь немедленно обратитесь к врачу и показать ему этикетку или упаковку.

### Внимание!

Если грунты/лаки/лазури содержат небольшое количество вредных веществ, все равно используйте индивидуальные средства защиты. Для окунания мы рекомендуем использовать резервуары из нержавеющей стали, чтобы исключить коррозию.

Не проводите работы вблизи водоемов. Ни в коем случае вещество не должно попасть в воду. Средства защиты древесины содержат биоцидные вещества для уничтожения вредителей. Их использование возможно лишь с соблюдением инструкций и в строго определенных отраслях. Злоупотребление может негативно повлиять на здоровье. Осторожно используйте вещества, которые содержат биоциды. Перед использованием внимательно ознакомьтесь с техническим описанием продукта.

## Рекомендации по нанесению

### Основные указания

Влажность древесины должна составлять от 12 % до 15%.

Институт оконных технологий г. Розенхайма (Германия) в соответствии с Техническим листом Nr 3/18, VOB, часть C, DIN 18363 рекомендует делать хотя бы одно покрытие грунтом и промежуточным покрытием (мин. 30µm).

Поверхность обезжирить и очистить от пыли. При попадании солнечных лучей на покрытия темного цвета они могут нагреваться до 80°C.

Основными методами нанесения Cetol WV 881 являются окунание, облив и распыление.

---

**Разбавитель**

В случае необходимости вода

---

**Расход**

120-160 г/м<sup>2</sup> в зависимости от способа нанесения, породы и впитывающей способности древесины (точные данные можно получить пробным нанесением)

---

**Минимальная температура обработки**

15 - 25°C для поверхности, воздуха и материала и отн.вл. 60%

---

**Сушка**

При нормальном климате t=23°C / 50% в соответствии с DIN 50014.

До пылеустойчивости: около 30 минут

Шлифования: около 4 часа

Нанесение след. покрытия: через 4-6 часа (водное)  
через 16 часов (на раствор.)

Время сушки зависит от толщины покрывного слоя, породы древесины, температуры. Помещения для сушки должны быть хорошо проветриваемыми и с соответствующей температурой воздуха.

---

**Чистка инструментов**

Инструмент промывается водой с добавлением бытовых чистящих средств или ST 830

---

## Рекомендации по нанесению

На сухой слой пропитки Cetol WV 881 возможно нанесение всех лаков и лазурей, водорастворимых и на основе растворителя. Если не требуется особой защиты от грибков, разрушающих древесину, от пропитки можно отказаться.

**Примечание**

При возникновении проблем проконсультируйтесь со специалистами Sikkens.

\* Смотрите техническое описание