



Окунанием Обливом Кистью Для окон Для дверей Для полустабильной древесины



Для нестабильной древесины Водорастворимый Беречь от мороза Хранить в прохладном месте Очистка инструмента водой

SETOL WV 886

Краткое описание

Водорастворимая, выравнивающая пропитка для защиты изделий из древесины от грибка синевы и гниения, для внешних работ.

Применение

Пропитка Cetol WV 886 служит для защиты изделий из древесины от грибка синевы и гниения для внешних работ, которые не контактируют с поверхностью земли и не подвергаются статическим нагрузкам.

Пропитка используется для внешних работ (окна, обшивки досками, ставни, перголы, и т.д.). Отлично подходит для хвойных пород древесины с различной впитывающей способностью (поражение микробами). Для использования на промышленных предприятиях.

Запрещается покрывать изделия, которые контактируют с продуктами питания и средствами личной гигиены.

Свойства

Глубоко пропитывает и выравнивает впитывающую способность древесины. Насыщает основу для равномерного распределения пигментов последующей грунтовки. Эффективное средство для защиты древесины от грибка синевы и гниения (EN 152.1 и EN 113)

Активные вещества

1,2% Propiconazol

Расход

120 - 160 мл/м²

Цвет

Бесцветный, TU 030 (УФ-защита)

Плотность

1,00 кг/л

Связывающая основа

Смесь акриловых и алкидных смол

Упаковка

20л
120л (только бесцветная)

Хранение

Минимальный срок хранения: 1 год
Начатую тару хорошо закрывать после использования.
Хранить в прохладном месте, но беречь от мороза.
Резервуары с жидкостью для окунания хорошо накрывать.

Меры безопасности

Не вдыхать испарения. Если помещение плохо проветривается, пользуйтесь защитной маской. При попадании на кожу немедленно смойте большим количеством воды. При попадании вещества внутрь немедленно обратитесь к врачу и показать ему этикетку или упаковку.

Внимание!

Если грунты/лаки/лазури содержат небольшое количество вредных веществ, все равно используйте индивидуальные средства защиты.

Для окунания мы рекомендуем использовать резервуары из нержавеющей стали, чтобы исключить коррозию.

Не проводите работы вблизи водоемов. Ни в коем случае вещество не должно попадать в воду. Средства защиты древесины содержат биоцидные вещества для уничтожения вредителей. Их использование возможно лишь с соблюдением инструкций и в строго определенных отраслях. Злоупотребление может негативно повлиять на здоровье. Осторожно используйте вещества, которые содержат биоциды. Перед использованием внимательно ознакомьтесь с техническим описанием продукта.

Рекомендации по нанесению

Основные указания

Влажность древесины должна составлять от 12 % до 15%.

Институт оконных технологий г. Розенхайма (Германия) в соответствии с Техническим листом Nr 3/18, VOB, часть C, DIN 18363 рекомендует делать хотя бы одно покрытие грунтом и промежуточным покрытием (мин. 30µm).

Поверхность обезжирить и очистить от пыли. При попадании солнечных лучей на покрытия темного цвета они могут нагреваться до 80°C.

Основными методами нанесения Cetol WV 886 являются окунание, облив и распыление.

Разбавитель

В случае необходимости вода

Расход

120-160 г/м² в зависимости от способа нанесения, породы и впитывающей способности древесины (точные данные можно получить пробным нанесением)

Минимальная температура обработки

15 - 25°C для поверхности, воздуха и материала и
отн.вл. 60%

Сушка

При нормальном климате t=23°C / 50%
в соответствии с DIN 50014.

До пылеустойчивости: около 30 минут
Шлифования: около 4 часа
Нанесение след. покрытия: через 4-6 часа (водное)
через 16 часов (на раствор.)

Время сушки зависит от толщины покрывного слоя,
породы древесины, температуры. Помещения для
сушки должны быть хорошо проветриваемыми и с
соответствующей температурой воздуха.

Чистка инструментов

Инструмент промывается водой с добавлением
бытовых чистящих средств или ST 830*

Рекомендации по нанесению

На сухой слой пропитки Cetol WV 886 возможно
нанесение всех лаков и лазурей, водорастворимых и на
основе растворителя.

**Внимание! Специальное построение системы для
тенденциозных цветов (Trendfarbtoene). Нужно
обязательно его придерживаться.**

**Пропитка согласно DIN 68800, Ч. 3
(согласно EN 152.1, EN 113 и RAL).**
Sikkens Cetol WV 886 TU030

Грунт

Sikkens Cetol WP 560*/Trendfarbtoen

Промежуточное покрытие

Sikkens Cetol WF 950*/Trendfarbtoen
Sikkens Cetol WF 955*/Trendfarbtoen

Завершающее покрытие

Sikkens Cetol WF 950*/Trendfarbtoen
Sikkens Cetol WF 955*/Trendfarbtoen

Примечание!

При возникновении проблем проконсультируйтесь со
специалистами Sikkens.

* Смотрите техническое описание