

<u>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</u>	Благодаря разнообразным возможностям применения клей COSMOPREN 137 используется в промышленности, ремесле, хобби. COSMOPREN 137 хорошо склеивает впитывающие материалы, такие как бумага, дерево, кожа, текстиль и т. д. Кроме этого, COSMOPREN 137 обладает хорошей адгезионной прочностью при склеивании различных не впитывающих поверхностей – стекло, металл, различные синтетические материалы – продукт также подходит для склеивания стиропора.	
<u>ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ</u>		
ОСНОВА	Сополимерный винилацетат, на основе сольвентов	
ОСОБЕННОСТИ ЗАТВЕРДЕВШЕЙ ПЛЕНКИ	Эластичная	
ЦВЕТ	Бесцветный – прозрачный	
ВЯЗКОСТЬ	Вязкость по прибору Брукфилда Sp 06/20, +20 ⁰ C	Ок. 1.300 mPa.s
ПЛОТНОСТЬ	По EN 542 при +20 ⁰ C	Ок. 0,82 г/см ³
PH – показатели	По EN 1245 при +20 ⁰ C	+ 260 °C
ТОЧКА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ	Около 18 °C	
<u>УКАЗАНИЯ ПО ОБРАБОТКЕ</u>	<p>Перед склеиванием поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Клей наносится кисточкой непосредственно из емкости или шпателем. При склеивании впитывающих материалов на одну или обе поверхности наносится клей и поверхности сразу же соединяют. Через 5 – 10 мин. поверхности склеиваются. Время прессования можно сократить, если детали с нанесенным клеем на протяжении некоторого времени не соединять. При склеивании невпитывающих материалов, напр., стиропора, клей наносится на обе детали. Клей должен немного выветриться. После чего детали соединяются с возможно большим давлением на протяжении 30 – 60 секунд.</p> <p>Из – за многообразия материалов и поверхностей рекомендуется проведение собственных экспериментов. .</p>	
<u>КОЛИЧЕСТВО НАНЕСЕНИЯ</u>	Зависит от материала	Ок. 150 - 250 г/ м ²
<p>Время открытой выдержки, время вентиляции, время прессования точно определяются только путем собственных испытаний, так как они в значительной мере зависят от материала, температуры, количества наносимого материала, влажности и прочих критериев. Как правило, указанные данные приводятся с предусмотренными резервными надбавками.</p>		

<u>ОЧИСТКА</u>	Очистка рабочих инструментов производится средством COSMOPLAST 746 . Текстильные материалы очищаются во время стирки при температуре +60 °С. COSMOPREN 137 вымывается водой в щелочной среде.
<u>ХРАНЕНИЕ</u>	Оригинальная тара хранится плотно закрытой, в сухом помещении при температуре от +15°C до +25°C, в защищенном от прямых солнечных лучей месте. Срок хранения в закрытой таре производителя – 12 мес. В течение срока хранения вязкость продукта увеличивается. Перед использованием перемешать!
<u>ТАРА</u>	Складских стандартов нет. Объем тары под заказ.
<u>ОБОЗНАЧЕНИЕ</u>	COSMOCOLL 263 - продукт, подлежащий обозначению согласно предписанию об опасных веществах. Более подробную информацию об использовании продукта Вы сможете найти в данных по технике безопасности согласно 91/155/EWG.

Наши указания по применению продукта, эффективности его использования и прочие технические тезисы являются лишь общими указаниями; с их помощью мы только описываем качества наших продуктов (количественные данные на момент производства) и результаты их применения, но не даем гарантии согласно §443 Гражданского кодекса. Из – за разнообразия целей использования отдельного продукта, а также особых условий (напр., параметры обработки, качество материала) клиент должен испытать продукт самостоятельно; наши бесплатные консультации в устной, письменной и экспериментальной формах ни к чему не обязывают.