

| | | |
|---|---|--|
| <p>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</p> | <p>COSMOCOLL 204 используется для монтажного склеивания, склеивания площадей, дощатых швов и блочных соединений при повышенных требованиях к водоустойчивости на специализированных предприятиях</p> <p>COSMOCOLL 204 применяется для склеивания мягких, твердых и экзотических пород древесины методами холодного, горячего и высокочастотного склеивания</p> <p>COSMOCOLL 204 применяется преимущественно в производстве окон, дверей на специализированных предприятиях, а также при ламелировании оконных реек.</p> <p>COSMOCOLL 204 с добавлением 5% прозрачного отвердителя COSMOCOLL 231 при склеивании древесины с древесиной в соответствии с EN 204 относится к группе нагрузки D4. Кроме того, выполняются требования тепловой прочности склеивания соответствии с WATT 91, клей полностью удовлетворяет требованиям Института оконных технологий «Склеивание деревянных окон».</p> | |
| <p>ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ</p> | | |
| <p>ОСНОВА</p> | <p>PVAc – дисперсионный клей (поливинилацетат)</p> | |
| <p>ОСОБЕННОСТИ ЗАТВЕРДЕВШЕЙ ПЛЕНКИ</p> | <p>Вязко – эластичная</p> | |
| <p>Пропорции смешивания</p> | <p>Весовые части Объемные части</p> | <p>204 : отверд.= 100 : 5 г 204 : отверд.= 100 : 4 мл</p> |
| <p>ВЯЗКОСТЬ</p> | <p>Вязкость по прибору Брукфилда 06/20, +20⁰C COSMOCOLL 204 После добавления 5% отверд.</p> | <p>Ок. 17. 000 мПа. S Ок. 8. 500 мПа. S</p> |
| <p>ПЛОТНОСТЬ</p> | <p>По EN 542 при +20⁰C</p> | <p>Ок. 1, 1 г/см³</p> |
| <p>pH – ПОКАЗАТЕЛИ</p> | <p>По EN 1245</p> | <p>Ок. pH 4-5</p> |
| <p>ВРЕМЯ ОТКРЫТОЙ ВЫДЕРЖКИ</p> | <p>При +20⁰C, 50% относительной влажности воздуха, количество нанесения 150μ - стекло</p> | <p>Ок. 10 мин.</p> |
| <p>Жизнеспособность</p> | <p>100 г состава при +20⁰C при 5% COSMOCOLL 231 (прозрачный)</p> | <p>До 7 дней</p> |
| <p>Тепловая прочность склеивания</p> | <p>По WATT 91 при +80⁰C</p> | <p>Ок. 7,5 N/mm²</p> |
| <p>МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБРАБОТКИ</p> | | <p>От +5⁰C</p> |
| <p>УКАЗАНИЯ ПО ОБРАБОТКЕ</p> | <p>COSMOCOLL 204 с добавлением 5% отвердителя 231 (прозрачного) относится, в соответствии с DIN 68602 – B4, к группе нагрузки D4. Время жизнеспособности клея с отвердителем – около 7 дней.</p> <p>*повышенное влияние температуры на смешанный клей уменьшает время жизнеспособности клея!</p> <p>*Пожалуйста, соблюдайте наши указания по технической информации склеивания D3/ D4 на наружных участках, а также директивы Института оконных технологий по склеиванию деревянных окон!</p> | |

| | | | |
|---|--|-----------------------------|------------------------------|
| <u>УКАЗАНИЯ ПО ОБРАБОТКЕ</u> | Без добавления отвердителя COSMOCOLL 204 относится к группе нагрузки D2, согласно EN 204. Как правило, COSMOCOLL 204 наносится на материал с одной стороны при помощи зубчатого шпателя, валика или машины для нанесения клея. Части, подлежащие склеиванию, соединить вместе на протяжении открытого времени и прессовать до достижения необходимой прочности склеивания. * контакт с металлами, напр., железом, приводит к окрашиванию! в отдельных случаях при использовании различных видов древесины могут возникать окрашивания в связи с наличием древесных компонентов | | |
| <u>КОЛИЧЕСТВО НАНЕСЕНИЯ</u> | Зависит от материала | | Ок. 150 г/ м ² |
| <u>ВРЕМЯ ПРЕССОВАНИЯ</u> | Техника склеивания | Температура прессования, °С | Время прессования, мин. |
| | Склеивание швов | +20 | 22 |
| | Высокочастотное склеивание | | 0,5 – 4 |
| | Склеивание поверхностей | +20 | 15 |
| | Склеивание поверхностей | +60 | 10 |
| <u>ДАВЛЕНИЕ ПРЕССОВАНИЯ</u> | | | 0,2 – 0,4 Н/ мм ² |
| Время открытой выдержки, а также необходимое время прессования точно определяются только путем собственных испытаний, так как они в значительной мере зависят от материала, температуры, количества наносимого материала, влажности и прочих критериев. Наряду с заданными величинами специалист должен предусматривать соответствующие предохранительные меры. | | | |
| <u>ОЧИСТКА</u> | Очистка рабочих инструментов от не засохшего клея COSMOCOLL 204 производится водой. Очистка рабочих инструментов от засохшего клея COSMO - COLL 204 производится средством COSMOPLAST 751 | | |
| <u>ХРАНЕНИЕ</u> | Оригинальную тару с клеями хранить плотно закрытой в сухом помещении при температуре от +15°С до +25°С. Защищать от прямых солнечных лучей. Срок хранения в закрытой таре производителя – 12 мес. Перед использованием тщательно перемешать! | | |
| <u>ТАРА</u> | 12 кг пластмассовые ведра 30 кг пластмассовые ведра с краном. Прочая тара – по запросу. Принадлежности: 600г и 1500г полиэтиленовые бутылки с прозрачным отвердителем COSMOCOLL 231 | | |
| <u>ОБОЗНАЧЕНИЕ</u> | COSMOCOLL 204 не является продуктом, подлежащим обозначению согласно предписанию об опасных веществах. Более подробную информацию об использовании продукта Вы сможете найти в данных по технике безопасности согласно 91/155/EWG. | | |

**Техническая информация
COSMOCOLL 204
2х компонентный D4 клей**

COSMO

Наши указания по применению продукта, эффективности его использования и прочие технические тезисы являются лишь общими указаниями; с их помощью мы только описываем качества наших продуктов (количественные данные на момент производства) и результаты их применения, но не даем гарантии согласно §443 Гражданского кодекса. Из – за разнообразия целей использования отдельного продукта, а также особых условий (напр., параметры обработки, качество материала) клиент должен испытать продукт самостоятельно; наши бесплатные консультации в устной, письменной и экспериментальной формах ни к чему не обязывают.



**ЧП «Русин-2002», ул. Мира, 19, г. Киев, 03134
Тел. (044) 497-81-63, 497-32-73
Факс (044) 402-59-91**

