

<p>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</p>	<p>COSMOCOLL FL 44 используется на специализированных предприятиях для монтажных склеиваний, склеивания площадей, дощатых швов и секций при повышенных требованиях к влагоустойчивости, напр., для лабораторий, кухонь, мебели для ванных комнат, внутренних лестниц, для окон, дверей (склеивание угловых соединений и реек).</p> <p>COSMOCOLL FL 44 применяется для склеивания мягких, твердых и экзотических пород древесины.</p> <p>COSMOCOLL FL 44 предназначен для холодного, горячего и высокочастотного склеивания на специализированных предприятиях</p> <p>COSMOCOLL FL 44 хорошо зарекомендовал себя в условиях саун, благодаря своей высокой теплоустойчивости и незначительной степени образования коричневых пятен.</p> <p>COSMOCOLL FL 44 без отвердителя, при склеивании древесины с древесиной относится, согласно EN 204, к группе нагрузки D4, а также достигает тепловой прочности склеивания от ок. 7, 5 N/мм², согласно WATT 91.</p> <p>Мы рекомендуем придерживаться указаний Института оконных технологий по склеиванию деревянных окон!</p>	
<p>ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ</p>		
<p>ОСНОВА</p>	<p>PVAc – дисперсионный клей (поливинилацетат)</p>	
<p>ОСОБЕННОСТИ ЗАТВЕРДЕВШЕЙ ПЛЕНКИ</p>	<p>Вязко – эластичная</p>	
<p>ВЯЗКОСТЬ</p>	<p>Вязкость по прибору Брукфилда 06/20, +20°C</p>	<p>Ок. 4.000 mPa.s</p>
<p>ПЛОТНОСТЬ</p>	<p>По EN 542 при +20°C</p>	<p>Ок. 1,1 г/см³</p>
<p>pH – ПОКАЗАТЕЛИ</p>	<p>По EN 1245</p>	<p>Ок. pH 3</p>
<p>ВРЕМЯ ОТКРЫТОЙ ВЫДЕРЖКИ</p>	<p>При +20 °C, 50% относительной влажности воздуха, количество нанесения 150μ - стекло</p>	<p>Ок. 8 мин.</p>
<p>Тепловая прочность склеивания</p>	<p>По WATT 91 при +80°C</p>	<p>Ок. 7, 5 N/mm²</p>
<p>МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБРАБОТКИ</p>		<p>От +9°C</p>

<p><u>УКАЗАНИЯ ПО ОБРАБОТКЕ</u></p>	<p>COSMOCOLL FL 44 без добавления отвердителя относится, к группе нагрузки D4, согласно требованиям EN 204. Согласно требованиям WATT 91, тепловая прочность склеивания составляет от ок. 7, 5 N/ мм²,</p> <p>*Просьба соблюдать наши указания по технической информации для склеиваний D3/ D4 на наружных участках, а также директивы Института оконных технологий по склеиванию деревянных окон!</p> <p>COSMOCOLL FL 44 готов к применению как клей D4 непосредственно после перемешивания в таре производителя.</p> <p>Как правило, COSMOCOLL FL 44 наносится на материал при помощи зубчатого шпателя, валика или машины для нанесения клея. Части, которые нужно склеить, соединить вместе на протяжении времени открытой выдержки и прессовать до достижения необходимой прочности склеивания.</p> <p>* контакт с металлами, напр., железом, приводит к окрашиваниям! * в отдельных случаях при использовании различных пород древесины могут возникать окрашивания в связи с наличием древесных компонентов</p>		
<p><u>КОЛИЧЕСТВО НАНЕСЕНИЯ</u></p>	<p>Зависит от материала</p>		<p>Ок. 150 г/ м²</p>
<p><u>ВРЕМЯ ПРЕССОВАНИЯ</u></p>	<p>Техника склеивания</p>	<p>Температура прессования, °С</p>	<p>Время прессования, мин.</p>
	<p>Склеивание швов</p>	<p>+20</p>	<p>22</p>
	<p>Шов предварительно подогрет до</p>	<p>+ 60</p>	<p>7</p>
	<p>Шов предварительно подогрет до</p>	<p>+ 80</p>	<p>3,5</p>
	<p>Высокочастотное склеивание</p>		<p>0,5 – 4</p>
	<p>Склеивание поверхностей</p>	<p>+20</p>	<p>15</p>
	<p>Склеивание поверхностей</p>	<p>+60</p>	<p>10</p>
<p><u>ДАВЛЕНИЕ ПРЕССОВАНИЯ</u></p>			<p>0,2 – 0,4 N/ мм²</p>
<p>Время открытой выдержки, а также необходимое время прессования точно определяются только путем собственных испытаний, так как они в значительной мере зависят от материала, температуры, количества наносимого материала, влажности и прочих критериев. Наряду с заданными величинами специалист должен предусматривать соответствующие предохранительные меры.</p>			

<u>ОЧИСТКА</u>	Очистка рабочих инструментов от не засохшего клея COSMOCOLL FL 44 производится водой. Очистка рабочих инструментов от засохшего клея COSMOCOLL FL 44 производится средством COSMOPLAST 751
<u>ХРАНЕНИЕ</u>	Оригинальную тару с клеями хранить плотно закрытой в сухом помещении при температуре от +15°C до +25°C. Защищать от прямых солнечных лучей. Срок хранения в закрытой таре производителя – 6 мес. Перед использованием тщательно перемешать!
<u>ТАРА</u>	12 кг пластмассовые ведра 30 кг пластмассовые ведра с краном. Прочая тара – по запросу.
<u>ОБОЗНАЧЕНИЕ</u>	COSMOCOLL FL 44 не является продуктом, подлежащим обозначению согласно предписанию об опасных веществах (GefStoffV). Более подробную информацию об использовании продукта Вы сможете найти в данных по технике безопасности согласно 91/155/EWG.

Наши указания по применению продукта, эффективности его использования и прочие технические тезисы являются лишь общими указаниями; с их помощью мы только описываем качества наших продуктов (количественные данные на момент производства) и результаты их применения, но не даем гарантии согласно §443 Гражданского кодекса. Из – за разнообразия целей использования отдельного продукта, а также особых условий (напр., параметры обработки, качество материала) клиент должен испытать продукт самостоятельно; наши бесплатные консультации в устной, письменной и экспериментальной формах ни к чему не обязывают.