

**Техническая информация**  
**COSMOCOLL Multi HV+NV**  
**(HV (Hohe Viskosität) – высоковязкий/**  
**NV (Niedrige Viskosität) – с низкой вязкостью)**  
**Универсальный клей / клей для склеивания плоскостей**



<b><u>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</u></b>	<p>Клеи <b>COSMOCOLL Multi HV+NV</b> используются для монтажного склеивания, склеивания дощатых швов и плоскостей из мягких и твердых пород древесины на прессах для холодного и горячего склеивания. Используются на специализированных предприятиях.</p> <p><b>COSMOCOLL Multi HV+NV</b> применяются на специализированных предприятиях для склеивания деталей с обивкой, для фанеровочных работ; застывший клеевой шов обладает повышенной теплоустойчивостью и способностью к полированию.</p> <p>Клеи <b>COSMOCOLL Multi HV+NV</b> без добавления отвердителя при склеивании древесины с древесиной относятся , в соответствии с EN 204, к группе нагрузки D2.</p>		
<b><u>ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ</u></b>			
<b><u>ОСНОВА</u></b>	PVAc – дисперсионный клей (поливинилацетат)		
<b><u>ОСОБЕННОСТИ ЗАТВЕРДЕВШЕЙ ПЛЕНКИ</u></b>	Полутвердая		
<b><u>ВЯЗКОСТЬ</u></b>	Вязкость по прибору Брукфилда 06/20, +20 <sup>0</sup> С COSMOCOLL Multi NV COSMOCOLL Multi HV	Ок. 8. 000 мПа. S Ок. 13. 000 мПа. S	
<b><u>ПЛОТНОСТЬ</u></b>	По EN 542 при +20 <sup>0</sup> С	Ок. 1,25 г/ см <sup>3</sup>	
<b><u>РН – ПОКАЗАТЕЛИ</u></b>	По EN 1245	Ок. рН 5	
<b><u>ВРЕМЯ ОТКРЫТОЙ ВЫДЕРЖКИ</u></b>	При +20 <sup>0</sup> С, 50% относительной влажности воздуха, количество нанесения 150μ - стекло	Ок. 10 мин.	
<b><u>МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ОБРАБОТКИ</u></b>			От +5 <sup>0</sup> С
<b><u>УКАЗАНИЯ ПО ОБРАБОТКЕ</u></b>	<p>Клеи <b>COSMOCOLL Multi HV+NV</b> готовы к применению непосредственно после перемешивания в оригинальной таре.</p> <p>Как правило, <b>COSMOCOLL Multi HV+NV</b> наносится на материал с одной стороны зубчатым шпателем, валиком или машиной для нанесения клея. Части, подлежащие склеиванию, соедините на протяжении открытого времени и прессуйте до достижения необходимой прочности.</p> <p>* контакт с металлами, напр., железом, приводит к окрашиванию!          * в отдельных случаях при использовании различных видов древесины могут возникать окрашивания в связи с наличием древесных компонентов!</p>		
<b><u>КОЛИЧЕСТВО НАНЕСЕНИЯ</u></b>	Зависит от материала	Ок. 150 г/ м <sup>2</sup>	
<b><u>ВРЕМЯ ПРЕССОВАНИЯ</u></b>	Техника склеивания	Температура прессования, °С	Время прессования, мин.
	Склеивание швов	+20 <sup>0</sup> С	15
	Склеивание корпусов, каркасов	+20 <sup>0</sup> С	12



ЧП «Русин-2002», ул. Мира, 19, г. Киев, 03134  
 Тел. (044) 497-81-63, 497-32-73  
 Факс (044) 402-59-91



**Техническая информация**  
**COSMOCOLL Multi HV+NV**  
**(HV (Hohe Viskosität) – высоковязкий/**  
**NV (Niedrige Viskosität) – с низкой вязкостью)**  
**Универсальный клей / клей для склеивания плоскостей**



	ДСП/ ламинат, спрессованный под высоким давлением	+20°C	18
	ДСП/ ламинат, спрессованный под высоким давлением	+60°C	8
	Высокочастотное склеивание		0,5 – 4
<b><u>ДАВЛЕНИЕ ПРЕССОВАНИЯ</u></b>			0,2 – 0,4 N/ мм <sup>2</sup>
<p>Время открытой выдержки, а также необходимое время прессования точно определяются только путем собственных испытаний, так как они в значительной мере зависят от материала, температуры, количества наносимого материала, влажности и прочих критериев. Наряду с заданными величинами специалист должен предусматривать соответствующие предохранительные меры.</p>			
<b><u>ОЧИСТКА</u></b>	<p>Очистка рабочих инструментов от не затвердевшего <b>COSMOCOLL Multi HV+NV</b> производится водой. Очистка инструментов от затвердевшего клея <b>COSMOCOLL Multi HV+NV</b> производится продуктом <b>COSMOPLAST 751</b></p>		
<b><u>ХРАНЕНИЕ</u></b>	<p>Оригинальную тару с клеями <b>COSMOCOLL Multi HV + NV</b> хранить плотно закрытой в сухом помещении при температуре от +15°C до +25°C. Защищать от прямых солнечных лучей. Срок хранения в закрытой таре производителя – 12 мес. Перед использованием тщательно перемешать!</p>		
<b><u>ТАРА</u></b>	<p>12 – кг пластмассовое ведро          33 - кг пластмассовое ведро          150 кг пластмассовая бочка с зажимным кольцом          прочая тара по запросу</p>		
<b><u>ОБОЗНАЧЕНИЕ</u></b>	<p><b>COSMOCOLL FL 217 не является продуктом, подлежащим обозначению</b> согласно предписанию об опасных веществах. <b>Более подробную информацию об использовании продукта Вы сможете найти в данных по технике безопасности согласно 91/155/EWG.</b></p>		

Наши указания по применению, данные по продукту, эффективности его использования и прочие технические тезисы являются лишь общими указаниями; с их помощью мы лишь описываем качества наших продуктов (количественные данные на момент производства) и результаты их применения, но не даем гарантии согласно §443 Гражданского кодекса. Из – за разнообразия целей использования отдельного продукта, а также особых условий (напр., параметры обработки, качества материала), клиент должен испытать продукт самостоятельно; наши бесплатные консультации в устной, письменной и экспериментальной формах ни к чему не обязывают



ЧП «Русин-2002», ул. Мира, 19, г. Киев, 03134  
 Тел. (044) 497-81-63, 497-32-73  
 Факс (044) 402-59-91

